



ANTI-RUTSCH TERRASSEN-ÖL

Rutschhemmender Schlussanstrich
für Außen!



430 Farblos
Seidenmatt



1 ANSTRICH

PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbloser, seidenmatter Endanstrich für bereits mit eingefärbtem Öl behandelte Terrassenhölzer. Enthält einen speziellen, hochverdichteten organischen Anti-Rutsch-Zusatz, der gleichmäßig im Anstrich verteilt ist und nach Trocknung rutschhemmend wirkt.

Offenporig, vermindert Quellen und Schwinden. Lässt sich leicht und ansatzfrei streichen. Trocknet beim Streichvorgang nicht an.

Auf Naturölbasis und wasserabweisend. Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab. Ohne Abschleifen einfach überstreichen.

Der Anstrich enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz der Beschichtung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl ist besonders geeignet für alle Holzterrassen und Treppen im Außenbereich aus z. B. Bangkirai, Massaranduba, Garapa, Lärche, Douglasie oder Kiefer. Geeignet für geriffelte, genutete und insbesondere glatte Terrassenoberflächen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl und Leinöl), Sikkative (Trockner) und Additive, biozider Wirkstoff: Propiconazol. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.): 500 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,9-1,0 g/cm³

Viskosität: 20-25s DIN 53211/4 mm, zähflüssig

Geruch: schwach/mild nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt:>63 °C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG

Wir empfehlen einen Erstanstrich der Terrasse mit einem pigmentierten Öl wie z. B. dem Osmo Bangkirai-Öl, Lärchen-Öl oder Douglasien-Öl oder der Osmo Holzschutz Öl-Lasur. Das Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl wirkt so als Abwitterungsschutz und verlängert die Haltbarkeit des Anstrichs.

Bei Renovierung alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Bereits vergrautes oder verwittertes Holz mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel säubern und gleichzeitig entgrauen.

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. Holzfeuchte 20 %). Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.

Wird ein zusätzlicher vorbeugender Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das Holz vorher – möglichst allseitig – mit Osmo Holz-Imprägnierung WR streichen.



VERARBEITUNG

Mit Osmo Flächenstreicher dünn in Holzmaserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen.

Für ein schnelles Arbeiten auf großen Flächen empfehlen wir die auf Terrassendielen maßgeschneiderte Osmo Fußbodenstreichbürste 150 mm. Gut und gleichmäßig ausstreichen.

Bei guter Belüftung ca. 12 Stunden trocknen lassen. Bei Renovierung genügt in der Regel 1 Anstrich auf die schmutzgesäuberte Oberfläche.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 12 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Bei guter Belüftung trocknen lassen.

ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m².

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl ist farblos und schützt daher nur begrenzt vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung). Mit der Kombination aus dem farbigen Erstanstrich und dem einmaligen Endanstrich mit Osmo Anti-Rutsch Terrassen-Öl ist Ihre Terrasse umfassend geschützt. Das Anti-Rutsch Terrassen-Öl ist als Alleinanstrich ungeeignet. Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt).

Um eine Vergrauung des Holzes und eine nachlassende Anti-Rutsch-Wirkung in Laufstraßen zu vermeiden, sollten diese Flächen rechtzeitig partiell nachbehandelt werden.

Falls es bereits zur Vergrauung gekommen ist, die Fläche mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgrauen und erneut behandeln.

Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltsstoffen.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Enthält Propiconazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 430 Farblos

GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l; 2,50 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 04/16