



# Yacht- und Bootslack

## Eigenschaften

Hochglänzender Polyurethan-Kunstharz-Klarlack für Möbel, Türen, Holzvertäfelungen auf Booten und Schiffen sowie Bootsaufbauten oberhalb der Wasserlinie innen und außen. Nicht für die Beschichtung von Bootsteilen mit dauerhaftem Wasserkontakt (z.B. Bootsrümpfe) geeignet. Aromatenfrei, geruchsarm, lösemittelhaltig. Gut verlaufend, schnell trocknend, stoß- und schlagfest, extrem abriebfest, wetter- und spritzwasserbeständig.

**Farbton**  
farblos

**Packungsgrößen**  
2,5 Liter  
750 ml  
375 ml

**Produkt-Code**  
M – KH 02

**Zusammensetzung**  
PU-Alkydharz, entaromatisiertes Testbenzin, Glykolether, Additive.

**Auftragsverfahren**  
Streichen, Rollen, Spritzen nur für gewerbliche Anwender.

## Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +5 °C.

## Neu-Anstrich

Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen. Tropenhölzer und harzige, klebrige Holzflächen mit Nitroverdünner abwaschen, gut austrocknen lassen. Rohe Nadelhölzer außen mit Holzschutzgrund imprägnieren und mit einer farbigen Lasur vorstreichen um Vergrauungen und Abplatzungen durch UV-Strahlen vorzubeugen. ALBRECHT Yacht- und Bootslack unverdünnt in 2-3 Anstrichen gleichmäßig streichen oder rollen. Zum Spritzen mit aromatenfreiem Terpentinersatz auf Spritzviskosität einstellen.

## Renovierung

Lose und spröde Altanstriche entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen. Wie bei Neu-Anstrich verfahren.

## Werkzeugreinigung

Mit aromatenfreiem Terpentinersatz.

## Trocknung (20 °C/65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken nach ca. 4 Std., überlackierbar und trocken nach ca. 12 Std.

## Lagerung

Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.

## Ergiebigkeit

ca. 10 m²/l bei einem Anstrich.

## Sicherheitsratschläge

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Berührung mit der Haut vermeiden. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**UN-Nr.** 1263, Farbe

**ADR:** 3

**WGK:** 1

**VOC-Untergruppe:** d

**VOC 2010-Grenzwert:** 300 g/l

**max. VOC-Gehalt:** 300 g/l

## Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111.