

**Technisches Merkblatt****Okadur®****Hydraulischer Kalk EN 459-1 HL 5****Mischungsverhältnisse für Normalmörtel in Raumteilen
Mauermörtel**

Mörtelgruppe	Okadur	Zement	Sand
I	1		4,5
II	1		3
IIa	2	1	8
	Putzmörtel		
P II a	1	-	3 bis 4

Zusammensetzung

Otterbein Okadur® ist ein werkmäßig hergestellter hydraulischer Kalk, der in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der DIN EN 459-1 entspricht.

Eigenschaften

- ergibt gut verarbeitbaren Mörtel ohne zusätzliche Zugabe chemischer Zusätze
- hohe Geschmeidigkeit und Wasserrückhaltevermögen
- sehr gute Flankenhaftung am Stein
- kein Wasser absondern
- lange Verarbeitungszeit
- besonders geeignet zur Bodenverfestigung durch hohen Kalkhydratanteil und hydraulische Erhärtung

Anwendung:

Zur Herstellung von Putz- und Mauermörtel für Außen- und Innenmauerwerk.
Zur Stabilisierung und Verfestigung kiesiger, sandiger oder schluffiger Böden.

Lieferung

in 25 kg-Säcken
in Big-Bag
in Silo-Fahrzeugen

Lagerung

Trocken, möglichst auf Holzrosten und vor Zugluft geschützt. Die Lagerzeit soll 6 Monate nicht überschreiten.

Technische Daten

Druckfestigkeit (nach EN 459-2):	
7 Tage	ca. 5,5 N/mm ²
28 Tage	ca. 11,0 N/mm ²
Schüttdichte	ca. 0,75 kg/dm ³
freies CaO	ca. 20 %

Sicherheitshinweise

Produkt reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Qualitätsüberwachung

Otterbein Okadur® wird in unserem Werkslabor sowie in einem anerkannten Prüfinstitut im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften geprüft. Damit ist eine gleichbleibende Qualität des Produktes gesichert. Otterbein Okadur® trägt das Gütezeichen „Baukalk“ und ist zertifiziert nach EN 459-1.