



Metallic-Silber

Eigenschaften

Silberglänzender, rostschützender Aluminium-Effektlack auf Alkydharz-Basis für Eisen und Stahl innen und außen, wie z.B. Autoteile, Fahrzeugteile, Zäune, Gitter, Heizkörper. Hitzebeständig bis 150 °C, abriebfest, aromatenfrei, geruchsarm.

Farbton

silberglänzend

Packungsgrößen

750 ml
375 ml
125 ml

Produkt-Code

M - LL 01

Zusammensetzung

Spezial-Alkydharz, Aluminiumpigmente, Korrosionsschutzpigmente, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive.

Auftragsverfahren

Streichen, Rollen.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein.

Neu-Anstrich

2-mal ALBRECHT-Metallic-Silber unverdünnt streichen oder rollen.

Renovierung

Rost, lose und spröde Altanstriche entfernen. Fest haftende Anstriche anschleifen. 1-2-mal ALBRECHT-Metallic-Silber unverdünnt streichen oder rollen.

Werkzeugreinigung

Mit Terpentinersatz oder Universalverdünner

Hinweise

Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +10 °C. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Gebinde dicht verschließen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern.

Trocknung (20 °C)

Staubtrocken nach ca. 1 Std., überstreichbar und trocken nach ca. 8 Std.

Ergiebigkeit

ca. 10 m²/Liter bei einem Anstrich

Sicherheitsratschläge

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Butanon-oxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ADR: entfällt

WGK: 1

VOC-Untergruppe: i

VOC 2010-Grenzwert: 500 g/l
max. VOC-Gehalt: 500 g/l

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080111.