

Teknik bilgi formu

SUPERWEISS 800

İç mekanlar için mat profesyonel dispersiyon boya

Ürün açıklaması



Kullanım amacı:

Mükemmel yüzey görünümü için uzun açık süreli yüksek kaliteli iç dispersiyon. Özellikle kritik ışık koşullarına sahip büyük ve birbirine bağlı yüzeyler için uygundur (yansıma ışığı).

Özellikler:

- Kritik ışık koşullarına sahip yüzeylerde mükemmel yüzey görüntüsü (yansıma ışığı)
- Uzun açık süresi
- Sürtünmeye dayanıklı
- Su buharı geçirgen
- Dayanıklı
- Koruyucu madde, çözücü madde ve yumuşatıcı içermez

Malzeme tabanı:

Poliakrilat dispersiyon

Depolama:

Serin (5°C'nin altında değil), kuru ve iyi kapatılmış bir yerde saklayın. Açılmış ambalajı sıkıca kapatın.

Tüketim:

Yaklaşık 125 – 150 ml/m² tek seferlik boyamada. Yoğun yapılı zeminlerde, ör. yapısal sıvalarda, daha fazla malzemeye ihtiyacınız vardır.

Yoğunluk:

Yaklaşık 1,4-1,5 g/cm³

DIN EN 13300:

Gizleme gücü 8 m²/Litre: renk tonuna bağlı olarak
Islak aşınma direnci: R Sınıf 2
Parlaklık derecesi: G4 yarı mat
Maks. tane boyutu: S1 ince

İçindekiler:

Stiren-akrilat kopolimer dispersiyonu, Titanyum dioksit (renge göre), inorganik/organik renkli pigmentler, kalsiyum karbonat, silikatlar, su, katkı maddeleri

İşleme sıcaklığı:

+5 °C altındaki hava ve nesne sıcaklığı altında işlemeyiniz.

Teknik bilgi formu

İşleme ve uygulama teknolojisi

Seyreltme:

Gerektiğinde, özellikle düz vlies gibi düz zeminlerde az yapılı uygulama için, maks. %5 su ile inceltin

Kuru mevsim:

Yaklaşık 4-6 saat sonra odalar tekrar kullanılabilir veya yeniden boyanabilir.

Hazırlık:

Zemin temiz, sağlam, kuru, taşıma kapasitesine sahip olmalı ve ayırıcı maddelerden, sinter tabakalarından, çiçeklenmelerden ve diğer yapışmayı engelleyen ara tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Mevcut alt kaplamaları taşıma ve tutunma özelliği açısından kontrol edin. Taşıyıcı olmayan eski boyaları tamamen temizleyin. Yapışkan ve atık kağıt kalıntıları dahil boyama için uygun olmayan duvar kaplamalarını tamamen temizleyin. Yapıştırıcı boyaları ve tebeşirli yüzeyleri önceden yıkayın veya fırçalayın. VOB Bölüm C, DIN 18363, Paragraf 3 talimatları dikkate alınmalıdır. Mobilyaları, zeminleri, camları, seramikleri, doğal taşları vb. folyo veya keçe ile örtün Pencereleri, kapıları ve süpürgelikleri maskeleme bandı ile kapatın. Boya sıçramalarını kurumadan önce doğrudan nemli bir bezle silin.

Kaplama birikimi:

Zemin	Astar	Ara kat boyama	Son kat boyama
Duvar kaplamaları: Talaşlı ve kabartmalı duvar kağıtları, Vlies duvar kağıtları, Cam elyaf dokuma	-	Zengin kontrastlı zeminlerde: 1x PROFIDUR süper beyaz 800, maks. %5'e kadar inceltilmiş.	1x PROFIDUR süper beyaz 800
normal emici yüzeyler, ör. mat dispersiyon boya uygulamaları, Dispersiyon sıvaları, sağlam mineral ve silikat boya uygulamaları			
kuvvetli ve düzensiz emici yüzeyler, ör. Alçıpan ve diğer yapı plakaları, Alçı siva, Beton, hafif kumlu sıvalar, Kireç çimento sıvası	1x PROFIDUR derin penetrasyon astarı 120		
emici olmayan veya zayıf emici yüzeyler, ör. sağlam vernik uygulamaları, parlak dispersiyon boya uygulamaları, dekupaj yapılmış yüzeyler	1x uygun primer		

Alet:

Kazıyıcı ızgara, boya rulosu, düz uçlu fırça veya radyatör fırçası.

Aletlerin temizlenmesi:

Aleti kullandıktan hemen sonra su ve sabunla temizleyin.

Teknik bilgi formu

Sprey uygulaması hakkında bilgiler (Airless):

Nozul	0.021-0.027 inç
Püskürtme açısı	40° – 80°
Baskı	150 bar
Seyreltme	yaklaşık 5 %

Malzeme ayarı için püskürtme işlemi sırasında makine üreticisinin talimatlarına uyun.

İşleme:

Karıştırma tekniğine bağlı olarak ambalaj kenarında az miktarda macun kalıntısı kalabilir. Bunları işlemekten önce bir fırça ile temizleyin, kabın içindekileri iyice karıştırın ve renk tonunu kontrol edin. Ürün rulo, fırça ile uygulanabilir veya havasız püskürtülebilir. {50417380}

İşleme talimatları:

Yoğun renk tonlarında veya pürüzsüz zeminler üzerindeki az dokulu için çok ince tabakalı kaplamalarda, eşit kapatıcı bir yüzey görünümü için birden fazla boyama gerekebilir.

Teknik bilgi:

İşleme sonrasında şikayet edilen renk tonu sapmaları kabul edilemez. Aynı renk tonunun ve malzemenin birden fazla ambalajı birbiriyle bağlantılı bir yüzeyde işleniyorsa, malzemenin işlemekten önce birbiriyle karıştırılması önerilir. Sistem yapısında kullanılan diğer ürünlerin bilgi formları dikkate alınmalıdır.

Teknik bilgi formu

Önemli bilgiler

Lütfen dikkat edin:

İşleme sırasında bilinen koruyucu önlemlere uyulmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Püskürtme sisini solumayın. Püskürtme sisinde kombine filtre A2/P2 ve koruyucu gözlük kullanın. İşleme ve kurutma sırasında iyi havalandırma sağlayın. Boya kullanırken yiyecek, içecek ve sigara içmekten kaçının. Gözlerle veya ciltle temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, suya veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Sıçrama tehlikesi varsa koruyucu gözlük takın. İşlem sırasında eldiven kullanılmasını öneriyoruz.

Lütfen dikkat:

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş artıkların bulunduğu kapları ve aletleri evsel atık veya inşaat atığı olarak tasfiye edin. Kurumamış artıkları içeren kapları ve alet temizleme sularını belediyenin atık toplama merkezine verin. Atık kodu no. 080112 (AVV/VeVa uyarınca).

VOC içeriği için AB sınır değeri:

Bu ürün için AB sınır değeri (A/a): 30 g/l (2010). Bu ürün maks. 1 g/l VOC.

İzotiyazolinon alerjisi olanlar için danışmanlık:

Alerji danışma hattı ve teknik bilgiler: 00800 73668600 (ücretsiz).

Genel bilgiler:

Tüm veriler ve değerler yoğun geliştirme çalışmalarının ve uzun yıllara dayanan pratik deneyimin ürünüdür. Alıcıya veya işleyiciye destek olmak amacıyla mevcut bilgi birikimimize uygun olarak sunduğumuz sözlü ve yazılı uygulama önerilerimiz, herhangi bir sözleşmeye dayalı hukuki ilişki oluşturmaz. Ürünlerimizin amaçlanan kullanım amacına uygunluğunu kendi sorumluluğu altında kontrol etme yükümlülüğünden alıcıyı muaf tutmazlar. Bunun dışında genel çalışma koşullarımız geçerlidir. Teknik gelişmeler nedeniyle bu bilgi formunun yeniden basılmasıyla birlikte yukarıda belirtilen tüm bilgiler geçerliliğini yitirir.

FHG Farbenhandels-gesellschaft mbH, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Germany, www.fhg-info.com, info@fhg-info.com