

# Epoxidharz 4307 + Härter 140-F

## Technisches Merkblatt

### Epoxidharz 4307 + Härter 140-F

#### Anwendung + Eigenschaften

Unser Epoxidharz "Epox4305/Härter140" ist ein Epoxidharz-System für Beschichtungen, Klebe- und Spachtelmassen, außerdem ist es hervorragend zum Tränken von Glas-, Aramid- und Kohlenstofffasern geeignet

- sehr gute Haftung auf Holz, Metall, Beton, Styropor, GFK, usw.
- niedrige Viskosität
- Lösemittel- und füllstofffrei
- gute Tränkungseigenschaften
- gute Chemikalienbeständigkeit
- [diese Harz/Härter Kombination ist hervorragend für Fußbodenbeschichtungen geeignet](#)

#### Rohstoffdaten

Viskosität Harz	900 +/- 150 mPa*s	25°C
Viskosität Härter	240 mPa*s	25°C

#### Verarbeitung

<b>Mischungsverhältnis</b>	100 Teile Harz / 40 Teile Härter (nach Gewicht)	<b>bei 20°C</b>
<b>Verarbeitungszeit</b>	15 min.	
<b>Entformbar</b>	24h	
<b>Endfest</b>	7 Tage	
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	10-25°C	
<b>Farbgebung</b>	Harz -> farblos; Härter -> hellgelb	
<b>Form</b>	flüssig	

#### Kennwerte

<b>Äquivalentmasse</b>	Harz = 190g/EQ; Härter = 75g/EQ
<b>Dichte</b>	Harz = 1,15g/cm <sup>3</sup> ; Härter = 1,03g/cm <sup>3</sup>
<b>Flammpunkt</b>	Harz = 100°C; Härter = 100°C

#### Lagerung

Angebrochene Gebinde nur mit originalem Deckel fest verschließen. Kühl und trocken lagern. Bei optimaler Lagerung mind. 12 Monate Haltbar.

#### Arbeitsmittelreinigung

Gehärtete Harze sind nur mechanisch, wie zum Beispiel durch Abschleifen zu Reinigen! Mit Aceton können nicht gehärtete Harzreste vom Werkzeug gelöst werden, diese müssen dann ausreichend auslüften, um ein Eintragen des Reinigers in neue Gebinde zu vermeiden!

#### Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Verarbeitung von Epoxidharzen sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt zu beachten!

#### Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produktreste sind Sonderabfall, ausgehärtete Systeme sind Baustellenabfall/Hausmüll.

#### Weiter Informationen

Bei weiteren Fragen, zum Beispiel zur Verarbeitung oder zum Produkt, stehen wir Ihnen gern telefonisch zur Verfügung.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen.