ALLESKLEBER OHNE LÖSUNGSMITTEL

ALLESKLEBER OHNE LÖSUNGSMITTEL MIT HOHER SOFORTHAFTUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Alleskleber ohne Lösungsmittel ist der moderne, leistungsstarke und flüssige Alleskleber mit hoher Soforthaftung. Er klebt genauso kraftvoll wie der Klassiker. Ideal geeignet für Büro, Schule, Kindergarten und Haushalt. Er ist bei 40 °C auswaschbar, geruchlos, trocknet schnell und glasklar. Klebt viele Materialien, sogar Styropor® und PVC. Nach dem Auftragen ist er für einige Minuten nachkorrigierbar.

ANWENDUNGSBEREICH

Universell - klebt Pappe, Papier, Filz, Leder, Kork, Stoff, Holz untereinander sowie auf Metall, Porzellan, Glas, Styropor® und viele Kunststoffe. Nicht geeignet für Fotos, Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).

EIGENSCHAFTEN

· Lösungsmittelfrei
· Transparent
· Trocknet schnell
· Auswaschbar bei 40 °C
· Geruchlos
· Nachkorrigierbar

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verwenden.
Anforderungen an die Oberflächen: Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Vorbereitung der Oberflächen: Beim Verkleben von Kunststoff oder Metall können bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die zu klebenden Oberflächen vorher leicht aufgeraut werden.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Tragen Sie den Klebstoff dünn auf einer Seite auf, andrücken - fertig!
Flecken/Rückstände: Klebstoff, der noch nicht ganz trocken ist, kann sehr einfach mit warmem oder kaltem Wasser ausgewaschen werden. Es wird empfohlen getrockneten Klebstoff bei 40 °C in der Waschmaschine mit normalem Waschmittel auszuwaschen.

TROCKNUNGSZEITEN*

Endfestigkeit nach: ca. 24 Stunden (ungefähr zwei Drittel der Endfestigkeit werden nach 24 Stunden erlangt).

*** Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit: UHU Alleskleber ohne Lösungsmittel wird nicht von niedrigen Temperaturen beeinflusst. Wenn es gefroren ist, behält es nach dem Auftauen die gleichen Eigenschaften wie vorher.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Farblos, glasklar
Basis: Polyurethan
Konsistenz: mittelviskos
Viskosität: ca. 80-110 mPa/s
Lösungsmittel: Wasser
Festkörpergehalt: ca. 43 %
Dichte: ca. 1,07 g/cm^3
pH-Wert: ca. 8.5

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

Der getrocknete Klebstoff ist völlig neutral und physiologisch unbedenklich.

GEBINDEGRÖSSEN

Tube: 35 g / 32 ml

Tube: 20 g

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.