Kielce, 06.07.2026

KARTA TECHNICZNA

TECHNICAL CARD

DoP: 03/1 CE/BIa/06

PONTINO CREAM, LIGHT GREY MATT RECT. 598 x 1198 x 8 mm

PL WŁAŚCIWOŚCI EN FEATURES DE MERKMALE UA ВЛАСТИВОСТІ	metoda badawcza test method testverfahren метод випробувань	EN 14411 grupa BIa, EN 14411 group BIa, EN 14411 gruppe BIa, EN 14411 група BIa,	parametry Cersanit S.A. Cersanit S.A. parameters Cersanit S.A. parameter параметри Cersanit S.A
WYMIAR I JAKOŚĆ POWIERZCHNI / DIMENSION AND SURFACE QUALITY / DIMENSION UND OBERFLÄCHENQUALITÄT / РОЗМІРИ І ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ			
PL Długość i szerokość EN Length and Width DE Länge und Breite UA Довжина і ширина	EN ISO 10545-2	max. ± 0,6 % / ± 2,0 mm	max. ± 0,5 mm
PL Grubość EN Thickness DE Stärke UA Товщина	EN ISO 10545-2	max. ± 5 % / ± 0,5 mm	max. ±5 % / ± 0,5 mm
PL Krzywizna boków (luneta) EN Straightness of sides DE Geradheit der Kanten UA Кривизна сторін		max. ± 0,5 % / ± 1,5 mm	598 mm – max ± 0,5 mm 1198 mm – max ± 0,5 mm
PL Odchylenie od kąta prostego EN Rectangularity DE Rechtwinkligkeit UA Прямокутність		max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm	max. ± 0,5 mm
PL Płaskość powierzchni (środek i krawędź) EN Surface Flatness (Center and Edge) DE Oberflächenebenheit (Mitte und Rand) UA Рівність поверхні (середина і край)		max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm	Środek/center – max + 1,2 mm; max – 1,0 mm 598 mm – max + 0,9 mm; max – 0,6 mm 1198 mm – max + 1,2 mm; max – 1,0 mm
PL Jakość Powierzchni EN Surface Quality DE Oberflächenbeschaffenheit UA Якість поверхні		min. 95 %	min. 97 %
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE / PHYSICAL PROPERTIES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ			
PL Nasiąkliwość wodna EN Water Absorption DE Wasseraufnahme UA Водопоглинання	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5$ %	$E_b \leq 0,5$ %
PL Siła łamiąca EN Breaking Strength DE Bruchfestigkeit UA Сила ламання	EN ISO 10545-4	min. 1300 N	min. 1900 N
PL Wytrzymałość na zginanie EN Modulus of Rupture DE Biegefestigkeit UA Витривалість на згинання	EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	min. 51 N/mm²
PL Ścieralność powierzchniowa EN Surface Abrasion DE Abriebfestigkeit UA Клас зносостійкості глазурі	EN ISO 10545-7	Klasa ścieralności i liczba obrotów / Abrasion class and number of rotations	PEI 4 – 6000 obrotów / rotations
PL Odporność na szok termiczny EN Thermal Shock Resistance DE Temperaturwechselbeständigkeit UA Стійкість термічна	EN ISO 10545-9	Spełnia / Pass	Spełnia / Pass
PL Odporność na pęknięcia włoskowate EN Crazing Resistance DE Widerstand gegen Glasurrisse UA Стійкість до тріску глазурі	EN ISO 10545-11	Spełnia / Pass	Spełnia / Pass
PL Mrozoodporność EN Frost Resistance DE Frostbeständigkeit UA Морозостійкість	EN ISO 10545-12	Spełnia / Pass	Spełnia / Pass
PL Poślizg EN Slipperiness DE Rutschfestigkeit UA Стійкість до ковзання	CEN/TS 16165 (annex B) DIN 51130	Wartość deklarowana / Declared value	R10
	CEN/TS 16165 (annex A) DIN 51097		B
PL Siła wiązania/adhezja EN Bond Strength DE Verbundfestigkeit UA Сила зчеплення/адгезія	EN 12004:2007	Wartość deklarowana / Declared value	kleje cementowe / cementitious adhesives ≥ 0,5 N/mm² kleje dyspersyjne / dispersion adhesives ≥ 1 N/mm² kleje z żywic reaktywnych / adhesives made of reactive resins ≥ 2 N/mm²
PL Reakcja na ogień EN Reaction to fire DE Brandverhalten UA Вогнестійкість	-	Klasa A1 lub $A1_{fl}$ / Class A1 or $A1_{fl}$	A1, $A1_{fl}$
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / CHEMICAL RESISTANCE / CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT / ХІМІЧНА РЕЗЮМЕ			
PL Odporność na plamienie EN Staining Resistance DE Fleckbeständigkeit UA Стійкість до забруднення	EN ISO 10545-14	min. klasa / min. class 3	klasa / class - 5
PL Odporność na chemikalia domowego użytku i sole do basenów EN Resistance to household chemicals and swimming pool salts DE Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbecken) UA Стійкість до побутових хімічних речовин і засобів для чищення басейнів	EN ISO 10545-13	min. klasa / min. class B	klasa / class A(V)
PL Odporność na kwasy I zasady o małym stężeniu EN Resistance to low concentrations of acids and alkalis DE Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration UA Стійкість до кислот і лугів низької концентрації		Wartość deklarowana / Declared value	klasa / class LA(V)
PL Odporność na kwasy I zasady o dużym stężeniu EN Resistance to high concentrations of acids and alkalis DE Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration UA Стійкість до кислот і лугів високої концентрації		Wartość deklarowana / Declared value	klasa / class HA(V)
PL Uwalnianie Kadmu i Ołowiu EN Lead and Cadmium release DE Abgabe von Blei und Cadmium UA Виділення свинцю та кадмію	EN ISO 10545-15	Wartość deklarowana / Declared value	Kadm / Cadmium ≤ 0,07 mg/dm² Ołów / Lead ≤ 0,8 mg/dm²

CERSANIT S.A
25-323 Kielce, Al. Solidarności 36
tel.: + 48 /41/ 315 80 04
fax: + 48 /41/ 315 80 06
www.cersanit.com

KIEROWNIK DS. JAKOŚCI
CERSANIT S.A.
Robert Laskowski