

Technisches Merkblatt

OBI Buntlack hochglänzend

Produktbeschreibung



Verwendungszweck: Hochwertiger, universell einsetzbarer, hochglänzender Kunstharz-Kombinationslack zum Sprühlackieren für innen und außen.

Eigenschaften:

- Perfekter Verlauf
- Hohe Deckkraft
- Schnelle Trocknung
- Einfache Verarbeitung
- Für innen und außen
- Kratzunempfindlich
- Stoß- und schlagfest
- Licht- und wetterbeständig

Materialbasis: Kunstharz-Kombinationsharze

Farbtöne: Altweiß, Bordeauxrot, RAL 1015 Hellelfenbein, RAL 1021 Rapsgelb, RAL 2003 Pastellorange, RAL 2004 Reinorange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 4006 Purpur, RAL 5010 Enzianblau, RAL 5012 Lichtblau, RAL 6002 Laubgrün, RAL 6005 Moosgrün, RAL 6018 Gelbgrün, RAL 7001 Silbergrau, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8011 Nussbraun, RAL 9001 Cremeweiß, RAL 9005 Tiefschwarz, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 9017 Verkehrsschwarz, Salbeigrün

Lagerung: Die Dose ist aufrechtstehend, zwischen 10 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte nicht über 60 %, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Glanzgrad: Hochglänzend

Verbrauch: ca. 250 - 270 ml/m² abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

Verpackung/Gebindegrößen: 150 ml / 400 ml

Technisches Merkblatt

Verarbeitung und Anwendungstechnik

- Geeignete Untergründe:** Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Karton, lackierbare Kunststoffe, Styropor, Rattan und Korbwaren
- Vorbehandlung:** Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Je nach Material Untergründe reinigen, Rost entfernen, anschleifen und grundieren. Altanstriche anschleifen.
- Verarbeitungshinweise:** Dose mind. 2 Min. nach hörbarem Anschlag der Mischkugeln gründlich schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen. Halten Sie die Dose senkrecht und sprühen Sie im Abstand von 15 - 25 cm im Kreuzgang mehrmals dünn und gleichmäßig in mehreren Schichten. So erzielen Sie ein gleichmäßiges Ergebnis. Zwischenablüfzeit 3-5 Minuten zwischen den Spritzgängen. Decken Sie Flächen, die nicht mit dem Sprühnebel in Berührung kommen sollen, großflächig mit Papier, Pappe oder Folie ab. Kleine Gegenstände besprühen Sie am besten in einem großen, auf der Seite liegenden Pappkarton. Achten Sie unbedingt auf eine gute Belüftung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft. Verarbeitungstemperatur +15–25 °C. Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und 3-5 Sekunden sprühen, um das Ventil zu reinigen.
- Trockenzeit:**
- Staubtrocken: Nach 10-20 Min.
 - Griffest: Nach ca. 90 Min.
 - Montagefest: Nach ca. 12 Std.
- Überlackierbarkeit:** Mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt, mit OBI Klarlacken nach 10-20 Min.

Technisches Merkblatt

Lackieraufbau:

Metall:

1. OBI Metall Haftgrund (Außen)
2. OBI Haftgrund
3. OBI Buntlack hochglänzend
4. OBI Klarlack hochglänzend (für eine noch höhere Dauerhaftigkeit der Beschichtung)

Holz:

1. OBI Haftgrund
2. OBI Buntlack hochglänzend
3. OBI Klarlack hochglänzend (für eine noch höhere Dauerhaftigkeit der Beschichtung)

Kunststoff:

1. OBI Kunststoffgrund
2. OBI Buntlack hochglänzend
3. OBI Klarlack hochglänzend (für eine noch höhere Dauerhaftigkeit der Beschichtung)

Styropor:

1. OBI Styroporgrund
2. OBI Buntlack hochglänzend
3. OBI Klarlack hochglänzend (für eine noch höhere Dauerhaftigkeit der Beschichtung)

Ton, Keramik, Glas, Papier, Stein:

1. OBI Haftgrund
2. OBI Buntlack hochglänzend
3. OBI Klarlack hochglänzend (für eine noch höhere Dauerhaftigkeit der Beschichtung)

Arbeitsende:

Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und 3-5 Sekunden sprühen, um das Ventil zu reinigen.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten:

Vermeiden Sie Stöße, Reibung und Schläge. Untergründe auf ihre Verträglichkeit hin prüfen und gegebenenfalls mit entsprechender OBI Grundierung vorbehandeln. Mit Lack beschichtetes Papier nicht mehr mechanisch belasten. Nicht auf Kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Nicht auf Acrylglas verwenden. Keine sicherheitsrelevanten Kunststoffteile, wie z.B. Sturzhelme, beschichten, da die mechanischen Eigenschaften negativ beeinflusst werden können. Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe/Schutzbrille) tragen. Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise auf dem Etikett stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Technisches Merkblatt

Entsorgung:

Nicht völlig entleerte Spraydosen stellen Sonderabfall dar. Europäischer Abfallkatalog, Abfallschlüssel 08 01 11. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nur völlig entleerte Dosen in die Wert-Tonne geben. Europäischer Abfallkatalog, Abfallschlüssel 15 01 10.

April 2026

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.

TIPON Vertriebs-GmbH · Heilbronner Straße 96 · 74831 Gundelsheim · Telefon (0 6269) 95-0 · Telefax (0 6269) 95-80
Made for OBI · www.obide