



bio pin® | Möbel

Artikel-Nr: 0950

Möbel-Öl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Pflegende und schützende, farblose Spezialzubereitung aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Holzmaserung und -farbe wird betont, die Oberflächen erhalten einen leicht seidigen Glanz und werden wasser- und schmutzabweisend.
Anwendungsbereich	Zur Nachpflege geölter Hölzer sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten Holzmöbeln im Innenbereich. Geeignet für Weichhölzer wie Kiefer, Fichte etc. aber auch für harte Hölzer wie Buche und Eiche. Für tropische Hölzer bitte biopin Teak-Öl verwenden.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen: Lösungsmittel: Isoaliphatische. Hilfsstoffe: bleifreie Trockenstoffe.
Farbtöne	farblos.
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,50 ltr.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	ca. 0,84 g/ml.
Viskosität	ca. 28 Sekunden (DIN-Becher 3 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	> 62°C.
Verbrauch	60–70 ml/m² je Anstrich auf normal saugfähigem Untergrund.
Trockenzeit	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3–5 Stunden trocken.
ChemVOCFarbV	Öle und Wachse unterliegen nicht dieser Verordnung.
DIN EN 71/3	Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandeltes oder bereits geöltes Holz.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Vor Gebrauch umrühren. Durch Streichen oder Auftrag mit einem nicht fusselndem Lappen. Nicht bei Temperaturen unter 8 °C verarbeiten.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Grundbehandlung	Möbel-Öl mit einem Pinsel 1–2 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10 Minuten mit einem Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen. Nach der Trocknung (3–5 Stunden) die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen nochmals dünn einreiben. Profitip: Schränke von innen nur einmal dünn behandeln und lange auslüften lassen um einer Geruchsbildung vorzubeugen. Alternativ können ölfreie, bzw. ölarme Produkte wie biopin Bienenwachs oder Hartwachs verwendet werden.



biopin® | Möbel

Möbel-Öl

Pflege

Die Flächen säubern, dabei aber keinen aggressiven Reinigungsmittel benutzen.
Fettanhaltungen etc. mit biopin Verdünnung abreiben.
Etwas Möbel-Öl auf ein Tuch geben und die Flächen einmal dünn einreiben. Trocknen lassen.
Bei Bedarf Möbel-Öl ein zweites Mal auftragen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.

Sicherheitshinweis

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen.
Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.

Produktentsorgung

Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).

www.biopin.de • info@biopin.de

Hinweis: Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: Oktober 2010

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de