

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Gartenmauer-Mörtel GMM



Zum Erstellen von Mauern aus Natur-, Ziegel-, Beton- und Klinkersteinen. Mit original tubag Trass gegen Ausblühungen. Für Verarbeitung mit gleichzeitiger Fugengestaltung. Für innen und außen.

EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Gartenmauer-Mörtel erhärtet hydraulisch, ist mineralisch sowie frost- und witterungsbeständig nach Erhärtung. Mit Trass zur Verminderung der Gefahr von Ausblühungen und Fleckenbildung bei Natursteinen. Optimierter Erhärtungsverlauf durch Trass.

ANWENDUNG:

quick-mix Gartenmauer-Mörtel ist speziell für Mauerarbeiten im Garten und rund ums Haus vorgesehen. Gartenmauer-Mörtel ist zum Erstellen von Mauern aus Natur- und Betonsteinen geeignet. Ebenso lassen sich Ziegel und Klinker aller Art mit diesem Mörtel vermauern. Mit quick-mix Gartenmauer-Mörtel können Mauer- und Fugarbeiten in einem Arbeitsgang erledigt werden.

QUALITÄT:

Zementgebundener Mörtel mit original tubag Trass gegen Kalkausblühungen. Mineralische Zuschlagstoffe und Zusätze zur besseren Verarbeitung. Mörtelgruppe III gemäß DIN V 18580, M 10 gemäß DIN EN 998-2. quick-mix Gartenmauer Mörtel ist chromatarm.

UNTERGRUND:

Geeignet sind saubere, staubfreie, tragfähige und trockene Untergründe. Anstriche und andere Trennschichten sind zu entfernen. Zu vermauernde Steine sind je nach Saugverhalten vorzunässen.

VERARBEITUNG:

Sackinhalt von 30 kg mit ca. 4,0-4,5 l sauberem Wasser verarbeitungsgerecht per Hand oder mit Rührquirl anmischen und innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Vollfugig vermauern und überquellenden Mörtel abstreifen und die Fuge mit einem Fugeisen, einem Schlauchstück oder per Hand glatt ziehen. Der frische Mörtel ist vor zu rascher Austrocknung und Frost zu schützen. Nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter 5 °C verarbeiten.

ERGIEBIGKEIT:

Ein Gebinde von 30 kg ergibt verarbeitungsgerecht angemischt ca. 19 l Gartenmauer-Mörtel.

VERBRAUCH:

Abhängig vom Steinformat.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

30-kg-Sack

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/ Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.



CE	
0778, 1106, 0790, 1497	
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853	
13 Nr. 101120-01	
EN 998-2	
Normalmauermörtel G	
Normalmauermörtel zur Verwendung an Innen- und Außenbauteilen.	
Brandverhalten:	A1
Druckfestigkeit:	M10
Verbund- festigkeit:	Charakteristische Anfangs- scherfestigkeit (Haftscher- festigkeit): 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)
Wasserauf- nahme:	≤ 0,40 kg/(m ² ·min ^{0,5}) (Tabellenwert)
Chloridgehalt:	≤ 0,10 M.-%
Wasserdampf- durchlässigkeit μ:	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähig- keit λ _{10,dry} :	≤ 0,82 W/(mK) für P = 50% ≤ 0,89 W/(mK) für P = 90% (Tabellenwerte n. EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwider- stand):	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerech- ter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: August 2016

Gartenmauer-Mörtel GMM



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240