

FLÄCHENDICHT

Flexible, rissüberbrückende, schnell trocknende Dispersionsabdichtung

- gebrauchsfertige Dispersionsabdichtung
- unter Fliesen- und Natursteinbelägen
- rissüberbrückend
- für innen

Anwendungsbereich:

Zum Abdichten von gering bis mäßig wasserbeanspruchten Flächen in häuslichen Bädern im Verbund mit Fliesen-/Plattenbelägen unter Verwendung zementärer Klebemörtel.

Untergrund:

Der Untergrund muss den nationalen Vorgaben entsprechen. Estriche müssen belegereif sein und dürfen den jeweils gültigen Feuchtegehalt (Feuchteprüfung mit CM-Gerät) nicht überschreiten. Aufsteigende oder nachdrückende Feuchtigkeit aus dem Untergrund ist auszuschließen. Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Schmutz, Öl, Staub und ohne Risse sein. Minderfeste Oberflächen, Trennschichten, kreibende Anstriche sowie Lack- und Dispersionsanstriche entfernen. Unebenheiten sind vor der Verlegung auszugleichen. Der Untergrund ist mit einer geeigneten Grundierung vorzubehandeln.

Verarbeitung:

Flächendicht in zwei Arbeitsgängen unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spachtel in einer Mindestnassschichtdicke von jeweils 0,4 mm je Arbeitsgang (Gesamt-Mindestnassschichtdicke 0,8 mm) auftragen. Die erste Schicht muss vor dem Aufbringen der zweiten Schicht vollständig durchgetrocknet sein (Trocknungszeit ca. 2 Std.). Anschluss-, Bewegungsfugen sowie Rohrdurchführungen sind durch vollsattes Einbetten der Dichtband-System Komponenten in die frische erste Abdichtungsschicht und das spätere Überdecken der Geweberänder mit der zweiten Abdichtungsschicht zu sichern. Der frische Auftrag ist mind. 24 Std. vor zu schneller Austrocknung, Frost und Feuchtigkeit zu schützen. Nach vollständiger Durchtrocknung (Trocknungszeit ca. 12 – 24 Std.) der Abdichtungsschichten kann die Verlegung von Fliesen/Platten mit geeigneten, zementären Klebemörteln erfolgen. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Aushärtezeit entsprechend verlängern.

Reinigung:

Im frischen Zustand mit ausreichend Wasser, ausgehärtet nur mechanisch.

Verbrauch:

1,2 kg/m² ergeben eine Nassschichtdicke von ca. 0,8 mm (Trockenschichtdicke 0,5 mm). Verarbeitungsbedingt und je nach Untergrund ist ein Mehrverbrauch von ca. 25 % zu berücksichtigen.

Besonders zu beachten:

Nicht auf Holzuntergründen und bei hoch wasserbeanspruchten Bodenflächen verwenden. Bei der Verarbeitung sind die nationalen Normen und Regelwerke zu beachten.

Lagerung:

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde kühl, frostfrei und trocken lagerfähig.

Enthält Biozidprodukte: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Transportvorschriften:

Kein Gefahrgut nach den Transportvorschriften.

D1 – Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe
EMICODE® EC1^{PLUS} – sehr emissionsarm

Entsorgung:

Nur restlos entleerte Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde und Produktreste sind entsprechend den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

VOR FROST SCHÜTZEN.