

## Техническа спецификация

### SILIKAT-FEINPUTZ 320

#### Професионална силикатна фина мазилка за вътрешно приложение



#### Описание на продукта

##### Предназначение:

Професионална силикатна фина мазилка с фина зърнометрия за регулиращи влагата и предотвратяващи развитието на мухъл стенини покрития във вътрешни помещения. Идеална за използване в баня и кухня. Не използвайте в зона с водни пръски.

##### Характеристики:

- Минерална фина мазилка за стенини и таванни повърхности
- профилактична защита срещу мухъл
- Идеална за всякакви влажни помещения (не в зона с водни пръски)
- Без консерванти, разтворители и пластификатори
- готова за употреба
- устойчива на натоварвания
- удароустойчива
- Зърнометрия 0,5 mm

##### материална база:

Дисперсия на основата на полиакрилат

##### съхранение:

Съхранявайте на хладно (температура до 5 °C), сухо място и добре затворен. Затворете плътно отворените опаковки.

##### Консумация:

около 0,80 кг/м<sup>2</sup> за всяко нанасяне.

##### Плътност:

около 1,7-1,75 г/см<sup>3</sup>

##### Съставки:

Калиев воден стъклен, Стирол-акрилатна кополимерна дисперсия, титанов диоксид, калциев карбонат, вода, добавки

##### температура на обработка:

Не обработвайте при температура под +8 °C и до макс. +30 °C (температура на въздуха и на обекта).

## Техническа спецификация

### Обработка и приложна техника

#### Оцветяване/Смесване:

Не тонирайте и не смесвайте с материали от друг вид.

#### Разреждане:

Не разреждайте.

#### Сух сезон:

переработваем след ок. 12 часа. Напълно изсъхнал след няколко дни. В зависимост от характеристиките на основата. Съхнене при температура +20 °C и относителна влажност на въздуха 65 %. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха времето за съхнене се забавя.

#### Подготовка:

Основата трябва да бъде чиста, здрава, суха, товароспособна и без антиадхезивни слоеве, синтеровани слоеве, обезцветявания и други възпрепятстващи адхезията междинни слоеве. Проверете товароспособността и способността за адхезия на наличните стари покрития. Отстранете нетовароспособните стари покрития без остатък. Отстранете покрития на стени, които не са подходящи за боядисване, вкл. остатъци от пасти и макулатури. Преди това отмийте или изчеткайте залепващите бои и оставащите следи повърхности. Трябва да се спазват предписанията, дадени във VOB (Правилник за възлагане и сключване на договор за строителни дейности), част C, DIN 18363, раздел 3. Покрийте мебелите, подовите, стъклото, керамиката, естествените камъни, растенията и т.н. с фолио или флис. Облепете прозорците, вратите и первазите с бояджийско тиксо. Избърсвайте пръските от материал веднага с влажна кърпа, преди да засъхнат.

#### Структура на боята:

| Основа                                                                                                                                                                    | Грундиране                  | Междинно покритие                                               | Завършващо покритие              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| неабсорбиращи или слабо абсорбиращи основи, напр. гланцови покрития от дисперсионни бои, неповредени покрития от боя, избелени основи                                     | 1x подходящ адхезивен грунд | В зависимост от изискванията – 1x PROFIDUR Silikat-Feinputz 320 | 1x PROFIDUR Silikat-Feinputz 320 |
| нормално абсорбиращи основи, напр. матови покрития от дисперсионни бои, неповредени минерални и силиконови покрития от боя                                                |                             |                                                                 |                                  |
| силно и неравномерно абсорбиращи основи, напр. Гипсокартонени и други строителни плоскости                                                                                |                             |                                                                 |                                  |
| силно и неравномерно абсорбиращи минерални основи, напр. Бетон, Зидария, Зидария от калциево-силикатен блок, леко пясъчни мазилки, Вароциментова мазилка, Гипсова мазилка | със силикатен грунд         |                                                                 |                                  |

#### инструмент:

Маламашка от неръждаема стомана и шпакла за мазилка или ваялк, структурираща четка.

## Техническа спецификация

**Почистване на инструментите:** Веднага след употреба с вода и сапун.

**Обработка:** Преди обработката разбъркайте добре материала за мазилка с мощен миксер (мин. 900 вата) и неръждаема пръчка за разбъркване с дясна насоченост (пръчка за разбъркване на мазилка). {50417380}

**Указания за обработка:** При по-големи повърхности препоръчваме обработката да се извършва от двама души. За да се избегне появата на наслоявания, винаги извършвайте обработката отгоре надолу и по метода мокро в мокро. Нанесете покритието върху свързаните повърхности в рамките на една работна операция. При обработка и съхнене винаги осигурявайте добра вентилация. Облепете границите със самозалепваща лента и я отстранете отново преди съхненето.

**Техническа бележка:** За постигането на предотвратяващи развитието на мухъл и на регулиращи влагата свойства е необходимо двукратно нанасяне. За тази цел извършете първото нанасяне с гладка мистрия и след това обработете само с леко заглаждане с помощта на бояджийска четка. Избягвайте големи разлики в нивото, както и големи дебелини на слоя, в противен случай може да се стигне до образуване на пукнатини в повърхността.

## Техническа спецификация

### важна Забележки

#### Моля, имайте предвид:

При обработката трябва да се спазват обичайните предпазни мерки. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не вдишвайте мъглата от пръскане и разпръскване. При мъгла от пръскане използвайте комбиниран филтър A2/P2 и защитни очила. По време на обработката и съхраненето осигурявайте добра вентилация. По време на употребата на боята не яжте, не пийте и не пушете. При контакт с очите или кожата веднага изплакнете обилно с вода. Не допускайте да попадне в канализацията, във водни басейни или в почвата. При опасност от пръски носете защитни очила. Препоръчваме по време на обработката да се носят ръкавици.

#### изхвърляне:

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени без остатъци опаковки. Изхвърляйте опаковките и инструментите със засъхнали остатъци като битови или строителни отпадъци. Предавайте опаковките с незасъхнали остатъци и течността от почистването на инструментите в общински пункт за изхвърляне на отпадъци. Код на отпадък 080112 (съгласно AVV (Наредба за списъка на отпадъците)/VeVa (Наредба за управление на отпадъците)).

#### Консултации за хора с алергия към изотиазолинони:

Гореща линия за хора с алергии и техническа информация: 00800 73668600 (безплатно).

#### Общи положения:

Всички данни и стойности са резултат от интензивна работа по разработването на продукта и дългогодишен практически опит. Нашите устни и писмени технически препоръки относно приложението, които предоставяме, доколкото ни е известно и в съответствие със съвременното ниво на знания, на купувача или потребителя, не представляват договорно правоотношение. Те не освобождават купувача от отговорността да провери дали нашите продукти са подходящи за приложението, за което той възнамерява да ги използва. Освен това са в сила и нашите общи търговски условия. С публикуването на нова версия на тази инструкция въз основа на техническото развитие всички посочени по-горе указания престават да бъдат валидни.

FHG Farbenhandelsgesellschaft mbH, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Germany, [www.fhg-info.com](http://www.fhg-info.com), [info@fhg-info.com](mailto:info@fhg-info.com)