

Техническа спецификация

SUPERWEISS 800

Матова професионална дисперсионна боя за вътрешно приложение



Описание на продукта

Предназначение:

Висококачествена дисперсия за вътрешни помещения с дълго време на издръжливост в отворено състояние за впечатляваща картина на повърхността. Изключително подходяща за по-големи и свързани повърхности с критични условия на осветеност (плъзгаща се светлина).

Характеристики:

- Впечатляваща картина на повърхността върху площи с критични условия на осветеност (плъзгаща се светлина)
- Дълго време на издръжливост в отворено състояние
- устойчива на изтриване
- Пропускливост на водни пари
- устойчива на натоварвания
- Без консерванти, разтворители и пластификатори

материална база:

Дисперсия на основата на полиакрилат

съхранение:

Съхранявайте на хладно (температура до 5 °C), сухо място и добре затворен. Затворете плътно отворените опаковки.

Консумация:

около 0.125 – 0.15 мл/м² при еднократно нанасяне на покритие. Върху силно структурирани основи, напр. декоративни структурирани мазилки, ще Ви бъде необходим повече материал.

Плътност:

около 1,4-1,5 g/cm³

DIN EN 13300:

Скрита сила 8 м²/л: в зависимост от оттенък
Устойчивост на мокро абразивно износване: R-клас 2
Степен на блясък: G4 матов без блясък
макс. размер на зърната: S1 фина

Съставки:

Стирол-акрилатна кополимерна дисперсия, Титанов диоксид (в зависимост от цвета), неорганични/органични цветни пигменти, калциев карбонат, силикати, вода, добавки

температура на обработка:

Не обработвайте при температура на въздуха и обекта под +5 °C.

Техническа спецификация

Обработка и приложна техника

Разреждане:

При необходимост, по-специално за слабо структурирано изпълнение върху гладки основи, напр. стъклена вата, разреждете с макс. 5 % вода

Сух сезон:

След ок. 4 – 6 часа помещенията могат да се използват отново или да се боядисат повторно.

Подготовка:

Основата трябва да бъде чиста, здрава, суха, товароспособна и без антиадхезивни слоеве, синтеровани слоеве, обезцветявания и други възпрепятстващи адхезията междинни слоеве. Проверете товароспособността и способността за адхезия на наличните стари покрития. Отстранете нетовароспособните стари покрития без остатък. Отстранете покрития на стени, които не са подходящи за боядисване, вкл. остатъци от пасти и макулатури. Преди това отмийте или изчеткайте залепващите бои и оставащите следи повърхности. Трябва да се спазват предписанията, дадени във VOB (Правилник за възлагане и сключване на договор за строителни дейности), част C, DIN 18363, раздел 3. Покрийте мебелите, подовите, стъклата, керамиката, естествения камък и т.н. с фолио или флис, облепете покритите прозорци, врати и первази с бояджийско тиксо. Избърсвайте пръските от боя веднага с влажна кърпа, преди да засъхнат.

Структура на боята:

Основа	Грундиране	Междинно покритие	Завършващо покритие
Стенни покрития: Рауфазер тапети и релефни тапети, Флис тапети, Стъклофибърна мрежа	-	Върху силно контрастна основа: 1x PROFIDUR Superweiss 800, разреден до макс. 5 %.	1x PROFIDUR Superweiss 800
нормално абсорбиращи основи, напр. матови покрития от дисперсионни бои, Дисперсионни мазилки, неповредени минерални и силиконови покрития от боя			
силно и неравномерно абсорбиращи основи, напр. Гипсо-картонени и други строителни плоскости, Гипсова мазилка, Бетон, леко пясъчни мазилки, Вароциментова мазилка	1x PROFIDUR Tiefgrund 120		
неабсорбиращи или слабо абсорбиращи основи, напр. неповредени покрития от боя, гланцови покрития от дисперсионни бои, избелени основи	1x подходящ адхезивен грунд		

инструмент:

Решетка за изцеждане, бояджийски валеж, плоска четка или четка за радиатор.

Почистване на инструментите:

Почистете инструмента веднага след употреба с вода и сапун.

Техническа спецификация

Указания за нанасяне чрез пръскане (airless):

дюза	0,021 – 0,027 инча
ъгъл на пръскане	40° – 80°
натиск	150 бара
Разреждане	около 5 %

При обработка чрез пръскане за настройка на материала спазвайте указанията на производителя на машината.

Обработка:

Поради разбъркването по ръба на опаковката може да останат малки остатъци от пастата. Преди обработката отстранете тези остатъци с четка, разбъркайте добре съдържанието на опаковката и проверете цветовия нюанс. Продуктът може да се нанася с валик, четка или безвъздушно пръскане. {50417380}

Указания за обработка:

При интензивни цветови нюанси или много тънкослойни покрития за слабо структурирани повърхности върху гладки основи може да се наложи да бъдат нанесени няколко покрития за постигането на равномерно покриваща картина на повърхността.

Техническа бележка:

Отклонения в цветовия нюанс, за които се предявяват рекламации след обработката, не се признават. Ако върху свързана повърхност се обработват няколко опаковки с един и същ цветови нюанс и материал, се препоръчва материалът да се смесва преди обработката. Трябва да се спазват инструкциите на другите използвани в структурата на системата продукти.

Техническа спецификация

важна Забележки

Моля, имайте предвид:

При обработката трябва да се спазват обичайните предпазни мерки. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не вдишвайте мъглата от пръскане и разпръскване. При мъгла от пръскане използвайте комбиниран филтър A2/P2 и защитни очила. По време на обработката и съхраненето осигурявайте добра вентилация. По време на употребата на боята не яжте, не пийте и не пушете. При контакт с очите или кожата веднага изплакнете обилно с вода. Не допускайте да попадне в канализацията, във водни басейни или в почвата. При опасност от пръски носете защитни очила. Препоръчваме по време на обработката да се носят ръкавици.

изхвърляне:

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени без остатъци опаковки. Изхвърляйте опаковките и инструментите със засъхнали остатъци като битови или строителни отпадъци. Предавайте опаковките с незасъхнали остатъци и течността от почистването на инструментите в общински пункт за изхвърляне на отпадъци. Код на отпадък 080112 (съгласно AVV (Наредба за списъка на отпадъците)/VeVa (Наредба за управление на отпадъците)).

Европейска гранична стойност за VOC-Geha:

Гранична стойност за ЕС за този продукт (A/a): 30 g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 1 g/l VOC.

Консултации за хора с алергия към изотиазолинони:

Гореща линия за хора с алергии и техническа информация: 00800 73668600 (безплатно).

Общи положения:

Всички данни и стойности са резултат от интензивна работа по разработването на продукта и дългогодишен практически опит. Нашите устни и писмени технически препоръки относно приложението, които предоставяме, доколкото ни е известно и в съответствие със съвременното ниво на знания, на купувача или потребителя, не представляват договорно правоотношение. Те не освобождават купувача от отговорността да провери дали нашите продукти са подходящи за приложението, за което той възнамерява да ги използва. Освен това са в сила и нашите общи търговски условия. С публикуването на нова версия на тази инструкция въз основа на техническото развитие всички посочени по-горе указания престават да бъдат валидни.

FHG Farbenhandelsgesellschaft mbH, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Germany, www.fhg-info.com, info@fhg-info.com