

PFLASTER- UND NATURSTEINARBEITEN

HAS Haftschrämme mit Trass

kunststoffmodifizierte, flexible und hydraulisch erhärtende Haftbrücke



TECHNISCHE INFORMATION

Körnung 0 – 0,5 mm

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- mit Trass gegen Kalkausblühungen und Verfärbungen von Natursteinen
- schnellerhärtend
- mineralisch
- leicht und geschmeidig verarbeitbar

ANWENDUNGEN

- zur Verbesserung des Haftverbundes von Natur- und Betonwerksteinbelägen zum Verlege- oder Drainagemörtel
- für außen und innen

QUALITÄT

- Zement gemäß DIN EN 197-1
- Trass gemäß DIN 51043

UNTERGRUND

Die Kontaktflächen der Beläge müssen frostfrei, sauber, fest sowie frei von haftvermindernden Stoffen sein.

Stark saugende Steine sind anzufeuchten. Auf den Kontaktflächen darf kein Wasserfilm vorhanden sein.

VERARBEITUNG

Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.

Sackinhalt mit sauberem Leitungswasser knollenfrei in einer fließfähigen Konsistenz anmischen. Material anschließend ca. 5 Minuten reifen lassen und nochmals aufrühren. Material gelegentlich wieder aufrühren.

Die zu verlegenden Belagmaterialien mit der Unterseite in die frisch angemischte Haftschrämme eintauchen. Alternativ kann die Haftschrämme mit einem Quast aufgestrichen oder mit einer Zahnkelle aufgekämmt werden. Anschließend Belagmaterial in den erdfeuchten Drainagemörtel setzen und einklopfen.

Der angemischte Material kann bei +20 °C ca. 1 Stunde verarbeitet werden. Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiter verarbeitet werden.

Der frische Verlegefläche ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (z. B. Frost, Schlagregeneinwirkung, direkte Sonneneinstrahlung) zu schützen.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

WASSERBEDARF / ERGIEBIGKEIT

Gebinde	Wasserbedarf	Ergiebigkeit
5 kg/Beutel	ca. 1,2 l	ca. 3,75 l

VERBRAUCH

Verbrauch: ca. 1,0 – 2,0 kg/m² pro Schicht, je nach Untergrundbeschaffenheit und Belagstoff

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

LIEFERFORM

- 5 kg/Beutel



PFLASTER- UND NATURSTEINARBEITEN

HAS Haftschrämme mit Trass

kunststoffmodifizierte, flexible und hydraulisch erhärtende Haftbrücke

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

HINWEIS

Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

10.03.2023

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de