

## OBI Styroporkleber

- Für Wand und Decke
- Hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- Leichte Verarbeitung
- Wasserbasiert

**Produkteigenschaften:** Wasserbasiertes Dispersionskleber für Wand- und Deckenplatten, Dekorelemente, Isolierplatten und Untertapeten aus Styropor®.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Füllstoffe, Wasser, Additive
pH-Wert:	ca. 8 - 9
Reichweite:	ca. 600 – 900 g pro m <sup>2</sup> , je nach Verwendungszweck
Trockenzeiten:	Nach mind. 24 Std. – je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungstemperatur

**Untergründe:** Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, saugfähig, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile, alte Tapetenreste und Altanstriche restlos entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreidende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren.

**Verarbeitungshinweise:** Mit Zahnpachtel ganzflächig und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Innerhalb der Verlegezeit von 15 – 20 Minuten den Werkstoff andrücken. Die Verarbeitungsvorschriften des Werkstoffherstellers beachten. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Austretenden Kleber sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. mit Haushaltsreiniger.

**Sicherheitshinweise:** Auch bei der Verwendung schadstoffärmer Kleber und Leime sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in Gewässer und Kanalisation gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7006-64.

**Lagerung:** Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste der Problemabfallentsorgung zuführen. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10

**Gebindegrößen:**

- PE-Dose à 1 kg
- PE-Eimer à 4 kg
- PE-Eimer à 7 kg
- PE-Eimer à 15 kg