

BONDEX VINTAGE WACHS

- Zur individuellen Wachs-Effekt-Gestaltung von unbehandelten & mit Vintage Farbe behandelten Möbelstücken.
- Verleiht Möbelstücken einen Antik-/ Shabby-chic-Effekt in Kombination mit Edelstahlwolle und Schleifpapier.
- Vintage Wachs füllt die freigelegten Oberflächenporen des Möbelstücks.
- Lackierte Möbelstücke müssen zur Beschichtung mit Bondex Vintage Wachs vorher mit Edelstahlwolle oder Schleifpapier leicht aufgeraut werden.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX VINTAGE WACHS
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Wachs auf Lösemittelbasis.
1.4	Anwendung	Innen. Für Möbelstücke, Holzvertäfelungen etc.
1.5	Produktwirkung	Zur individuellen Gestaltung (Antik – Vintage- Effekt) von unbehandelten & mit Vintage Farbe behandelten Möbelstücken. Das Vintage Wachs füllt die freigelegten Oberflächenporen des Holzes.
1.6	Farbton	Kreideweiss, Grau, Metalleffekt Gold und Silber. Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Paste. Verarbeitungsfähig eingestellt.
1.8	Verpackung	0,25 Liter
1.9	Prüfzeichen	-

2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

BONDEX VINTAGE WACHS

2.1	Bindemittel	Edelwachs, Erdwachs
2.2	Lösemittel	Terpentin.
2.3	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.4	Verbrauch	ca. 40 ml/m ² .1 Liter reicht für ca. 25 m ² . Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.
2.5	Trocknungszeit	Nach ca. 2 Stunden (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Überarbeitbar nach ca. 4 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen.
2.6	Verdünnung	Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig.
2.7	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden ca. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

3. Untergrund

3.1	Untergrundart	Möbelstücke, Holzvertäfelung unbehandelt oder mit Vintage Farbe behandelt.
3.2	Untergrundbeschaffenheit	Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, ölf- und wachs frei sein.
3.3	Vorbehandlung	Mit Vintage Farbe behandelte Möbelstücke müssen zur Beschichtung mit Bondex Vintage Wachs vorher mit Edelstahlwolle oder Schleifpapier leicht aufgeraut werden. Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel, z.B. Nitro-Verdünnung) reinigen. Schmutz, fett, Wachs, Schimmel und lose Anstricheile entfernen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Rohe Holzflächen vor dem Schleifen mit warmem Wasser (Schwamm)

BONDEX VINTAGE WACHS

anfeuchten und trocknen lassen. Danach mit feinem Schleifpapier ggf. die Holzfasern glatt schleifen. Schleifstaub entfernen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckbildung.

3.4 Holzfeuchtigkeit max. 18 %

4. Verarbeitung

- 4.1 Auftragsverfahren Pinsel, Rolle, Lappen.
- 4.2 Verarbeitungshinweise Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 15°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Anstrichen bis zur Fasersättigung behandeln. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung nicht vermieden werden.
- 4.3 Anwendung Vorgehensweise auf rohem Holz:
z.B. 1- 2 Anstriche mit Bondex Vintage Farbe. In Abhängigkeit von der Farbwirkung in 2 – 3 dünnen Schichten in Richtung der Holzmaserung langsam auftragen und ausgleichen.
Vorgehensweise auf behandeltem Holz (mit Vintage Farbe):
In Abhängigkeit von der Farbwirkung in 2 – 3 dünnen Schichten in Richtung der Holzmaserung langsam auftragen und ausgleichen.
Das Farbergebnis hängt von den verwendeten Werkzeugen (Pinsel, Rolle, Lappen), die verwendete Menge des Produkts, von der Beschaffenheit und Vorbehandlung des Holzes ab. Probebeschichtung

BONDEX VINTAGE WACHS

durchführen.

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

- 4.4 Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Terpentin oder Pinselreiniger.

5. Sicherheit / Entsorgung

Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

6. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: Ö-40

Keine heißen Gegenstände (z.B. Töpfe, Kaffeetassen etc.) auf behandelte Fläche stellen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Vintage Wachs seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Vintage Wachs für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.