

Tiefborde (TB) für den GaLaBau.



Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung:	Betonbauteile nach DIN EN 1340, DIN 483 D, I, T
Oberfläche:	Betonglatt, Tiefenschutz
Aufbau:	zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz > 4 mm
Einsatzbereich:	Der oben näher bezeichnete Bordstein ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Einfassungen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet.

Steinformate in cm

Typ (Norm)

L x B x H / ca. mm

empf. Rastermaß

Gewichte/Stück

zul. Abweichung der

Nennmaße

zulässige Abweichung

in der Ebenheit

TB 6/20/100	TB 6/25/100	TB 8/20/100	TB 8/25/100	TB 8/30/100	TB 8/40/100
TB 60 x 200	TB 60 x 250	TB 80 x 200	TB 80 x 250	TB 80 x 300	TB 80 x 400
998 x 59 x 200	998 x 59 x 250	998 x 79 x 200	998 x 79 x 250	998 x 79 x 300	998 x 79 x 400
1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
ca. 28 kg	ca. 33 kg	ca. 37 kg	ca. 47 kg	ca. 56 kg	ca. 75 kg
L +/- 10 mm	L +/- 10 mm	L +/- 10 mm	L +/- 10 mm	L +/- 10 mm	L +/- 10 mm
B +/- 3 mm	B +/- 3 mm	B +/- 4 mm	B +/- 4 mm	B +/- 4 mm	B +/- 4 mm
H +/- 10 mm	H +/- 10 mm	H +/- 10 mm	H +/- 10 mm	H +/- 10 mm	H +/- 10 mm
+/- 4 mm	+/- 4 mm	+/- 4 mm	+/- 4 mm	+/- 4 mm	+/- 4 mm

(jeweils bei einer Messlänge von 800 mm)

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Elementen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Technische Daten

Konizität:	planmäßig keine; max 0,5 mm pro Seite
Oberseite:	Kopfradius R 15
Witterungswiderstand:	Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D
Biegezugfestigkeit:	Abschnitt 5.3.3, Klasse 2, Kennzeichnung T
Abriebwiderstand:	Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung I
Gleit-/Rutschwiderstand:	ausreichend

Besondere Hinweise:


Die Festigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Bordsteine können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine. Abweichungen von der Farbintensität der Bordsteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Steinabbildung



Farbabbildung



braun

grau

anthrazit

Ambientefoto



Farbe // grau

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de