

Fișă tehnică

SUPERWEISS 800

Vopsea mată de dispersie profesională, pentru interior



Descrierea produsului

Scopul utilizării:

Dispersie de interior de înaltă calitate, cu acoperire foarte bună, cu timp de deschidere lung, pentru un aspect excelent al suprafeței. Adecvat în special pentru suprafețe mari și interconectate, cu condiții critice de lumină (lumină razantă).

Caracteristici:

- Aspect excelent al suprafeței pe suprafețe cu condiții critice de luminozitate (lumină razantă)
- Timp de deschidere lung
- Rezistență la abraziune
- Permeabilitate la vapori de apă
- Foarte rezistent
- Fără conservanți, fără solvenți și fără plastifianți

Bază materială:

Dispersie de poliacrilat

Depozitare:

Într-un loc răcoros (nu sub 5 °C), uscat și cu ambalajul bine închis. Închideți bine recipientele deschise.

Consum:

Aproximativ 125 – 150 ml/m² cu un singur strat de vopsea. Pe substraturi foarte structurate, de ex., șpăcluiuri, aveți nevoie de mai mult material.

Densitate:

Aproximativ 1,4-1,5 g/cm³

DIN EN 13300:

Puterea ascunsă la o suprafață de acoperire de 8 m²/litru: H10 clasa 1
Rezistență la abraziune umedă: Clasa R 2
Grad de luciu: G4 mat-opac
max. dim. granulelor: S1 fin

Ingrediente:

Dispersie de copolimer stiren-acrilat, dioxid de titan, pigmenți anorganici colorați, carbonat de calciu, silicați, apă, aditivi

Temperatura de prelucrare:

Nu prelucrați dacă temperatura substratului sau aerului ambiental este mai mică de +5 °C.

Fișă tehnică

Tehnologii de prelucrare și aplicare

Nuantare/amestecare:

Cu vopsea uzuală pură și de nuanțare pe bază de dispersie. Nuanțat cu paste de pigmentare/nuanțare care nu respectă cerințele Îngerul albastru, produsul nu mai îndeplinește criteriile Îngerul albastru.

Diluți:

Diluți cu max. 5 % apă dacă este necesar, mai ales la executarea suprafețelor cu o structură săracă pe suporturi netede, de ex., tapete netede

Sezonul uscat:

După aproximativ 4-6 ore, încăperile pot fi utilizate din nou, respectiv vopsite din nou.

Pregătire:

Suprafața trebuie să fie curată, solidă, uscată, portantă și fără agenți de separare, straturi sinterizate, eflorescențe și alte straturi intermediare care afectează aderența. Dacă există straturi vechi de acoperire, verificați adecvarea, capacitatea portantă și aderența și acestora. Îndepărtați complet straturile vechi de vopsea care nu sunt portante. Îndepărtați complet tapetele neadecvate pentru aplicarea de straturi și resturile de adeziv și maculatură. Spălați sau periați în prealabil vopseaua adezivă și suprafețele cretoase. Trebuie respectate specificațiile DIN VOB partea C, DIN 18363, secțiunea 3. Acoperiți mobilierul, pardoselile, sticla, ceramica, pietrele naturale etc. cu folie sau pâslă. Lipiți pe ferestre, uși și plinte bandă adezivă. Ștergeți stropii de vopsea direct cu o cârpă umedă înainte ca aceștia să se usuce.

Structura vopselei:

Substrat	Grunduire	Strat intermediar	Strat final
Tapițerie de perete: Tapete cu fibră inoxidabilă și imprimate, Tapete din material neșesut, Țesătură de fibră de sticlă	-	Pe un strat contrastant: 1x PROFIDUR Superwhite 800, diluat până la max. 5 %.	1x PROFIDUR Superweiss 800
substraturi cu absorbție normală, de ex., Straturi mate de vopsea de dispersie, Tencuieli de dispersie, Straturi intacte de vopsea minerală și pe bază de silicat			
substraturi puternic și neuniform absorbante, de ex., Plăci de gips-carton și alte plăci de construcții, Tencuială de gips, Beton, Tencuieli ușor silicoase, Tencuială de ciment calcaros	1x PROFIDUR Tiefgrund 120		
substraturi neabsorbante sau slab absorbante, de ex., Straturi intacte de vopsea, Straturi de vopsea de dispersie lucioase, substraturi decapate	1x grund adeziv adecvat		

Unealtă:

Grilă de răzuire, rolă de vopsit, pensulă plată sau pentru radiator.

Curățarea uneltelor:

Spălați instrumentul cu apă și săpun imediat după utilizare.

Fișă tehnică

Instrucțiuni privind aplicarea prin pulverizare (Airless):

Duza	0,021-0,027 inch
Unghiul de pulverizare	40° – 80°
Presiune	150 bari
Diluație	aproximativ 5 %

În cazul prelucrării prin pulverizare, respectați instrucțiunile producătorului mașinii pentru reglarea materialului.

Prelucrare:

Amestecați bine conținutul înainte de utilizare. Produsul poate fi aplicat cu rola, cu pensula sau pulverizat prin tehnica airless. {50417380}

Instrucțiuni de prelucrare:

În cazul straturilor de acoperire foarte subțiri pentru suprafețe cu structură redusă pe substraturi netede, pot fi necesare straturi suplimentare pentru o acoperire uniformă a suprafeței.

Notă tehnică:

Dacă se prelucrează mai multe ambalaje din același material pe o suprafață interconectată, recomandăm utilizarea materialului cu un singur număr de fabricație sau amestecarea cantităților necesare între ele. Trebuie respectate fișele tehnice ale celorlalte produse utilizate în construcția de sistem.

Fișă tehnică

Ehnologii de prelucrare și aplicare

Vă rugăm să rețineți:

La prelucrare se vor respecta măsurile generale de protecție. A se păstra într-un loc în care copii nu au acces. Nu inhalați vaporii și aerosolii pulverizați. La pulverizare, utilizați filtrul combinat A2/P2 și ochelari de protecție. Asigurați o bună aerisire în timpul prelucrării și uscării. Nu consumați mâncare sau băuturi și nu fumați în timpul folosirii vopselei. La contactul cu ochii sau pielea, spălați bine cu apă imediat. Nu vărsați produsul în conductele de canalizare, cursuri de apă sau în pământ. În caz de pericol de stropire, purtați ochelari de protecție. Vă recomandăm să purtați mănuși în timpul prelucrării.

Eliminare:

Predați la punctele de reciclare numai ambalaje complet golite, fără rămășițe. Ambalajele și sculele cu resturi uscate trebuie eliminate ca deșeuri menajere sau deșeuri de șantier. Predați ambalajele cu reziduuri neuscate și apa cu care s-au spălat sculele la un centru municipal de eliminare a deșeurilor. Cod deșeu 080112 (conform AVV/VeVa).

Valoarea limită UE pentru conținutul de COV:

Valoare limită UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l VOC.

Onsilire pentru persoanele alergice la izotiazolinonă:

Hotline pentru persoanele alergice și informații tehnice: 00800 73668600 (gratuit).

Generalități:

Toate datele și valorile sunt rezultatul unei munci intense de dezvoltare și al unei experiențe practice îndelungate. Recomandările noastre verbale și scrise privind tehnica de utilizare, pe care i le oferim cumpărătorului, respectiv operatorului, pe baza celor mai bune cunoștințe, conform stadiului actual al cunoștințelor, nu reprezintă un raport juridic contractual. Acestea nu îl absolvă pe cumpărător de obligația de a verifica pe propria răspundere adecvarea produselor noastre pentru scopul de utilizare prevăzut. În plus, se aplică termenii și condițiile noastre generale. Odată cu apariția unei noi ediții a acestui document, condiționată de progresul tehnic, toate informațiile de mai sus își pierd valabilitatea.

FHG Farbenhandelsgesellschaft mbH, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Germany, www.fhg-info.com, info@fhg-info.com