

EASYPUTZ

Aufröhren, aufrollen, strukturieren, fertig



EASYPUTZ



- Anwendungsbereiche:**
- Für **Wand und Decke**.
 - Einsatzbereich **innen**.
 - Als **dekorative Beschichtung**, zum Aufbringen auf Beton, Zementputze, Kalk-Zement-Putze, Gipspalte, Gips- und Gipsfaserplatten, festsitzenden Tapeten, festsitzende Farbanstrichen, o.ä.
 - Ideal für den **Wohnbereich, Flure, Treppenhäuser**.
- Produkteigenschaften:**
- Mineralischer, gebrauchsfertiger Putz** für faszinierende Akzente in der Wohnraumgestaltung.
 - Atmungsaktives Produkt, wasserdampfdurchlässig** – fördert ein gesundes Wohnklima.
 - Knauf EASYPUTZ** steht für **wohngesundes bauen**, denn er ist **lösemittelfrei, emissionsarm** und **VOC-konform**.
 - Mit langer Zeit zum Gestalten**. Je nach Bedingungen **ca. 20 Minuten**.
 - Über 50%-iger Marmoranteil**, für edle und strahlend weiße Wandflächen und helles Wohnumbiente.
 - Ideal für Deckenanwendungen**, anstelle aufwendiger Tapezierarbeiten.
 - Farbton: schneeweiss, matt**
 - Ideal aufzubringen mit der Knauf Auftragswalze für EASYPUTZ**.
 - Durchzufärben mit Knauf Compact-Color**.
 - Erhältlich als edler **Putz extra fein** mit **0,5 mm** und **fein** mit **1mm Körnung**.
 - Zum Strukturieren mit **Knauf Finishwalze für EASYPUTZ** bzw. **Knauf Finishpinsel für EASYPUTZ**
 - Auch geeignet zum **Sprühen** mit dem **PERFECT SPRAY** Sprühgerät WAGNER FLEXiO 525.
 - Erfüllt die Produkteigenschaften gemäß **DIN EN 15824**.

Technische Daten:**Anwendungstechnische Daten**

	Knauf EASYPUTZ
<i>Bindemittel-System:</i>	mineralisch
<i>Einsatzbereich:</i>	innen
<i>Verarbeitungstemperatur:</i>	+ 5°C bis + 25°C
<i>Verbrauch pro qm:</i>	ca. 500 - 650 g/m ² ca. 950 g/m ²
<i>Ergiebigkeit eines 10kg Gebindes:</i>	ca. 15 - 20 m ² ca. 10 m ²
<i>Anmischverhältnis:</i>	Gebrauchsfertige Mischung
<i>Offene Zeit*:</i>	ca. 15 bis 20 Minuten
<i>Trocknungszeit*:</i>	Handtrocken nach ca. 3 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden
<i>Farbe im getrockneten Zustand:</i>	schneeweiß, matt
<i>Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):</i>	-20°C bis + 80°C
<i>Wasserdampfdurchlässigkeit:</i>	V1
<i>Wärmeleitfähigkeit:</i>	0,5 W/(m·K)

*Richtwerte bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Fertigputz aus Calciumaluminatsulfat, Polymer Kunstarzdispersion, Kalksteinmehl, Titandioxid, Marmorkörnung und Methylcellulose.
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Mindestens 18 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
<i>Lieferform:</i>	10 kg PP-Eimer
<i>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</i>	Knauf EASYPUTZ extra fein 0,5 mm 10 kg: 89133 / 4006379067633 Knauf EASYPUTZ fein 1,0 mm 10 kg: 89134 / 4006379067657

Sicherheitstechnische Daten nach GefStoffV

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Untergrund:

Der Untergrund muss ebenflächig, sauber, trocken, tragfähig und staubfrei sein.

Wasserfeste Anstriche anrauen, entstauben und mit Knauf Sperrgrund grundieren.

Bei unebenen Untergründen ist ein Unterputz nach DIN V 18550 erforderlich, z.B. Knauf Rotband Haftputz.

Angrenzende Bauteile sind durch Abkleben mit z.B. Folie zu schützen.

Grundieren:

Bei allen Untergründen ist ein vollflächig aufgetragener Vorstrich mit Knauf Sperrgrund (gebrauchsfertig) zwingend erforderlich.

Bei stark vergilbten, sowie mit Nikotin, Ruß und Gilbstoffen belastete Untergründe muss Knauf Sperrgrund (gebrauchsfertig) zweimal aufgetragen werden (am besten kreuzweise auftragen, 6 Stunden Trocknungszeit zwischen den Anstrichen).

Anmischen:

Bitte beachten: Knauf EASYPUTZ erhält seine optimalen Verarbeitungseigenschaften durch kräftiges Aufrühren mit einem Rührquirl. Verarbeitungskonsistenz ggf. mit max. 250 ml Wasser einstellen.

Bei Arbeitspausen Gebinde sofort gut verschließen. Es ist empfehlenswert, angebrochene Gebinde innerhalb von 14 Tagen zu verarbeiten.

**Einfärben mit
Knauf Compact-Color:**

Knauf EASYPUTZ kurz aufrühren. Anschließend Knauf Compact-Color je nach gewünschter Farbintensität zugeben und mit einem elektrischen Rührquirl solange einröhren, bis keine weißen oder bunten Schlieren mehr erkennbar sind. Es kann beliebig viel Farbe eingerührt werden.

Compact-Color nicht aufteilen! Jeweils volle Verpackungseinheit pro Gebinde Putz verwenden.

Anschließend den eingefärbten Putz in einen zweiten, sauberen Eimer umtopfen und nochmals gut aufrühren. Dies garantiert eine homogene und gleichmäßige Farbgebung.

Eine optimale und schnelle Durchmischung erreicht man mit einem Rührquirl, der das Material von der Oberfläche an den Grund des Gefäßes zieht (z.B. Collomix KRK 80 S).

**Verarbeiten mit
EASYPUTZ-Werkzeug:**

Auf den getrockneten Knauf Sperrgrund (gebrauchsfertig) Knauf EASYPUTZ satt und kreuzweise mit Knauf Auftragswalze für EASYPUTZ aufrollen. Die Bearbeitungszeit nach dem Auftragen ist abhängig von den Umgebungstemperaturen; Richtwert: ca. 10 bis 20 Minuten.

Die individuelle Gestaltung kann beispielsweise mit Knauf-Finishpinsel für EASYPUTZ oder Knauf Finishwalze für EASYPUTZ innerhalb der Bearbeitungszeit vorgenommen werden. Die Knauf Finishwalze für EASYPUTZ führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Körnung. Eine Nestbildung wird dadurch verhindert. Mit dem Knauf Finishpinsel für EASYPUTZ lassen sich nach Belieben individuelle Wischstrukturen erzielen. Geöffnetes Gebinde möglichst vollständig verarbeiten.

**Verarbeiten des
EASYPUTZ mit
PERFECT SPRAY
Sprühgeräten:**

Knauf EASYPUTZ extra fein 0,5 mm und fein 1,0 mm lässt sich auch mit dem PERFECT SPRAY Sprühgerät WAGNER FLEXiO 525 schnell und einfach auftragen.

Dazu das Farbsprühgerät nach Herstellerangaben zusammenbauen. Angrenzende Wand- und Deckenflächen ausreichend abkleben, wenn diese nicht verputzt werden sollen. Knauf EASYPUTZ nach Wunsch mit Knauf Compact Color, gemäß Anleitung, einfärben und mit 5% Wasser verdünnen; Gerät auf max. Luft- und Materialmenge einstellen. Anschließend wird der verdünnte EASYPUTZ in den Farbbehälter des Gerätes



gefüllt.

EASYPUTZ im Kreuzgang aufsprühen. Zuerst von oben nach unten (kegelförmiger Strahl sprüht horizontal). Anschließend von links nach rechts (kegelförmiger Strahl sprüht vertikal). Die Wandfläche ist fertiggestellt. Eine weitere Strukturierung mit Knauf Finishpinsel oder Knauf Finishwalze ist nicht notwendig. Geöffnetes Gebinde möglichst vollständig verarbeiten.

Ergänzende Hinweise:

- Nicht unter + 5° C und über +25°C verarbeiten. Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen verkürzen die offene (strukturierbare) Zeit. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband.
- Um in Farbton und Struktur gleichmäßige Flächen zu erzielen, möglichst Material mit gleicher Chargennummer verwenden. Bei größeren Flächen stets ausreichend Material für eine gesamte Wandfläche anmischen. Dies erreicht man durch Umtopfen in einen zweiten, sauberer Eimer (ausreichend großes Behältnis) und anschließendem guten Durchrühren.
- Knauf EASYPUTZ trocknet strahlend weiß aus. Bitte beachten: Knauf EASYPUTZ erhält erst im Laufe der Trocknung seine strahlend weiße Farbe.
- Zu Knauf EASYPUTZ dürfen keine anderen Materialien außer Knauf Compact-Color gemischt werden.
- Zum Überstreichen von Knauf EASYPUTZ eignet sich hervorragend Knauf EASYFRESH aufgrund der strukturerhaltenen und hoch deckenden Eigenschaften.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
- Nicht haftenden Tapeten entfernen und den Untergrund mit Knauf Sperrgrund behandeln
- Weitere Tipps und Anleitungen zum Strukturieren sowie aktuelle Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf-bauprodukte.de erhältlich.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:
01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min. möglich)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, August 2015