

Karta techniczna

SUPERWEISS 800

Matowa profesjonalna farba dyspersyjna do wnętrz



Opis produktu

Przeznaczenie:

Wysokiej jakości dyspersja do wnętrz o długim czasie otwarcia, zapewniająca doskonały efekt na powierzchni. Szczególnie nadaje się do większych i przylegających do siebie powierzchni w krytycznych warunkach oświetleniowych (oświetlenie z boku).

Właściwości:

- Doskonały wygląd powierzchni w krytycznych warunkach oświetlenia (oświetlenie z boku)
- Długi czas otwarcia
- Odporność na szorowanie
- Przepuszczalność pary wodnej
- Wytrzymałość
- Bez środków konserwujących, rozpuszczalników ani plastyfikatorów

Materiał bazowy:

Dyspersja na bazie poliakrylanu

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym (nigdy poniżej 5°C), suchym i szczelnie zamkniętym miejscu. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Wydajność:

Okolo. 125 – 150 ml/m² w przypadku jednokrotnego powlekania. Na mocno strukturalnych podłożach, np. tynkach szorstkich, potrzeba więcej materiału.

Gęstość:

Okolo. 1,4-1,5 g/cm³

DIN EN 13300:

Ukrywanie mocy 8 m²/litr: w zależności od koloru
 Odporność na ścieranie na mokro: klasa R 2
 Stopień połysku: głęboki mat G4
 Maks. wielk. ziaren: drobna S1

Składniki:

Dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, Dwutlenek tytanu (w zależności od odcienia), nieorganiczne/organiczne pigmenty kolorowe, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki

Temperatura aplikacji:

Nie obrabiać w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C.

Karta techniczna

Stosowanie i technika aplikacji

Rozcieńczanie:

W razie konieczności, zwłaszcza w przypadku zastosowań o niewielkiej strukturze na gładkich podłożach, np. gładkiej tkaninie włókninowej, rozcieńczyć wodą w maksymalnie 5 %.

Czas schnięcia:

Po upływie około 4-6 godzin pomieszczenia można ponownie użytkować lub pomalować.

Przygotowanie:

Podłoże musi być czyste, solidne, suche, nośne i wolne od substancji antyadhezyjnych, warstw o spieczonej strukturze, wykwitów oraz innych warstw pośrednich, które mogą zmniejszać przyczepność. Skontrolować położone już powłoki pod kątem ich nośności i właściwości przyczepnych. Całkowicie usunąć stare powłoki, które nie są nośne. Całkowicie usunąć wszelkie nieodpowiednie okładziny ściennie, łącznie z pozostałościami kleju i resztek makulaturowych. Wcześniej zmyć lub wyszczotkować farby klejowe i kruszące się powierzchnie. Należy przestrzegać wytycznych VOB część C, DIN 18363, ustęp 3. Meble, podłogi, szkło, ceramika, kamienie naturalne itp. chronić/zakrywać folią lub włókniną; okna, drzwi i listwy przypodłogowe oklejać taśmą malarską. Rozbryzgi farby należy zetrzeć wilgotną ściereczką, zanim wyschną.

Przebieg prac:

Podłoże	Podkład gruntujący	Warstwa pośrednia	Warstwa nawierzchniowa
Okładziny ściennie: Tapety raufazowe i tapety wytłaczane, Tapety włókninowe, Włókno szklane	-	Na kontrastowym podłożu: 1x PROFIDUR Superweiss 800, rozcieńczony do maks. 5 %.	1x PROFIDUR Superweiss 800
podłoża o zwykłej chłonności, np. Matowe powłoki farb dyspersyjnych, Tynk dyspersyjny, nieuszkodzone powłoki farb mineralnych i silikatowych			
silnie i nierównomiernie chłonne podłoża, np. Płyty gipsowo-kartonowe i inne płyty budowlane, Tynk gipsowy, Beton, lekko piaszczyste tynki, Tynk wapienno-cementowy	1x podkład PROFIDUR Tiefgrund 120		
powierzchnie mało lub niechłonne, np. nieuszkodzone powłoki lakiernicze, Powłoki farb dyspersyjnych z połyskiem, podłoża wybarwione	1x odpowiedni podkład		

Narzędzia:

Kratka zdzierająca, wałek malarski, płaski pędzel lub pędzel do grzejników.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu umyć narzędzie wodą z mydłem.

Karta techniczna

Wskazówki dotyczące natrysku (Airless):

Dysza	0,021-0,027 cala
Kąt natrysku	40° – 80°
Ciśnienie	150 barów
Rozcieńczanie	ok. 5 %

Podczas przetwórstwa wtryskowego należy przestrzegać wskazań producenta maszyny dotyczących ustawień materiału.

Stosowanie:

Ze względów technicznych na krawędzi pojemnika mogą pozostać niewielkie resztki pasty. Przed stosowaniem usunąć je pędzlem, dobrze wymieszać zawartość opakowania i sprawdzić kolor. Produkt można malować wałkiem, pędzlem lub metodą hydrodynamiczną. {50417380}

Wskazówki dotyczące przetwarzania:

W przypadku intensywnych kolorów lub bardzo cienkowarstwowych powłok o niskiej strukturze stosowanych na gładkich podłożach może być konieczne nałożenie kilku warstw, aby uzyskać równomiernie kryjącą powierzchnię.

Informacja techniczna:

Odchylenie kolorystyczne zareklamowane po przetworzeniu nie zostaną zaakceptowane. W przypadku stosowania kilku opakowań tego samego koloru i materiału na przylegających do siebie powierzchniach zaleca się wymieszanie materiału przed jego zastosowaniem. Należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w arkuszach danych innych produktów stosowanych w systemie malarskim.

Karta techniczna

Ważne wskazówki

Uwaga:

Podczas przetwarzania należy zachować zwykłe środki ostrożności. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wdychać rozpylonej mgiełki. W przypadku mgiełki natryskowej stosować filtr zespolony A2/P2 i okulary ochronne. Podczas obróbki i schnięcia produktu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Podczas nakładania farby unikać spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu. W przypadku kontaktu produktu z oczami lub skórą dokładnie spłukać go wodą. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód i gruntu. W przypadku ryzyka rozprysku należy nosić okulary ochronne. Podczas obróbki zalecamy stosowanie rękawic.

Utylizacja:

Do utylizacji oddawać jedynie opakowania całkowicie opróżnione z resztek materiału. Opakowania i narzędzia z zaschniętymi resztkami materiału utylizować jako odpady domowe lub odpady budowlane. Opakowanie z niezaschniętymi resztkami i wodą do czyszczenia narzędzi należy oddać do komunalnego punktu utylizacji. Podać kodu odpadu 080112 (zgodnie z AVV/VeVa).

Unijny limit zawartości LZO:

Wartość graniczna EU dla tej kategorii produktów (a/a): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 1 g/l VOC.

Informacje dla alergików uczulonych na izotiazolinony:

Infolinia dla alergików i informacje techniczne: 00800 73668600 (bezpłatnie).

Informacje ogólne:

Wszystkie dane i wartości są oparte na intensywnych pracach rozwojowych i wieloletnim doświadczeniu praktycznym. Nasze ustne i pisemne zalecenia odnośnie zastosowania, wydawane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy jako wsparcie dla klientów i użytkowników, nie stanowią podstawy roszczeń prawnych. Nie zwalniają one klienta od sprawdzenia przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Wraz z nowym wydaniem niniejszych informacji o asortymencie spowodowanym postępem technicznym wszystkie karty charakterystyki tracą swoją ważność.

FHG Farbenhandelsgesellschaft mbH, Weseler Straße 401, 48163 Münster, Deutschland, www.fhg-info.com, info@fhg-info.com