



Metylan

Technisches Merkblatt
Ausgabe 28.10.2019

Seitenanzahl 4

Vlies Fertigkleister

Gebrauchsfertiger Methylcellulosekleister

EIGENSCHAFTEN

- Sofort gebrauchsfertig
- Exzellente Anfangshaftung und Endfestigkeit
- Einfaches Verarbeiten und Ausrichten
- Hohe Feuchtfestigkeit
- Optimiert für Wandlebetechnik

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Methylcellulose (MHEC), Kunstharzdispersion, modifizierter Stärkeether, Konservierungsmittel
pH-Wert:	Ca. 7
Farbe:	Beige, trocknet transparent auf
Konsistenz:	Pastös, zähflüssig
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10 °C verarbeiten, empfohlen +18 °C
Offene Zeit:	Ca. 30 Minuten*
Trocknungszeit:	Ca. 3-5 Tage*
Beständigkeit der Klebung:	Widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen
Verbrauch:	Ca. 165g - 200g/ m ²
Diffusions-äquivalente Luftschichtdicke	Diffusionsoffen nach DIN 4108-3, 3.1.4
Lagerstabilität:	Ungeöffnet mindestens 12 Monate

EINSATZBEREICHE

- Hochqualitativer, gebrauchsfertiger Kleister für das Tapezieren von Vlies- und Vinyltapeten
- Geeignet für die Wandlebetechnik oder den rückseitigen Auftrag an der Tapetenbahn
- Für glatte und geprägte Vlieswaren

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Untergrundvorbereitung erfolgt gemäß den gültigen technischen Regelwerken für Tapezierarbeiten (BFS Merkblatt Nr. 16). Nützliche Hinweise, sowie Erläuterungen für den Heimanwender können unter www.metylan.de abgerufen werden.

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und für die vorgesehene Wandbekleidung hinreichend ebenflächig sein.

*Abhängig von Temperatur, relativer LF, Rollenware und



Untergrund

Für die Untergrundvorbehandlung empfehlen wir Produkte der Marke Metylan.

Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche sowie alte Tapeten mit Metylan Power Tapetenablöser oder Metylan Aktiv Tapeten Ablöser entfernen. Raue Untergründe mit Metylan Füll Spachtel glätten.

Tragfähige, stark saugfähige Untergründe (z. B. Alt- und Neuputze, mit Ausnahme von Gips-Karton) mit Metylan Spezial Granulat laut Tabelle ansetzen und vorkleistern.

Schwach kreidende oder sandende Untergründe, sowie Gipskartonflächen mit Metylan Universal Grundierung (unpigmentiert) oder Metylan Spezial Grundierung (weiß pigmentiert) vorbehandeln.

Kontrastreiche Untergründe sind vor der Tapezierung von durchscheinenden Wand-bekleidungen mit Metylan Spezial Grundierung (weiß pigmentiert) farblich anzugleichen.

Hinweis – Flächensanierung mit Renoviertvlies:

Zur Erstellung eines tapezierfähigen Untergrundes können Renovier-/ Glattvliese verklebt werden.

Bei glatten, nicht saugfähigen Untergründen Metylan Ovalit VB*², bei

strukturierten Untergründen Metylan RenoMur Fertigspachtel*² verwenden (Details, siehe entsprechende technische Merkblätter).

*² im Fachhandel erhältlich

ANSATZVERHÄLTNIS UND ERGIEBIGKEIT

Metylan Vlies Fertigkleister ist gebrauchsfertig angesetzt. Um die Konsistenz zu verdünnen kann eine Zugabe von max. 10% Wasser erfolgen.

Grundieren/Vorkleistern: Material im Ansatz 1:1 mit Wasser vermischen.

5kg Vlies Fertigkleister reichen für bis zu 30 m² Wandfläche.

VERARBEITUNG

Der Auftrag erfolgt mit einer Kleisterrolle oder einem Pinsel.

Die Anweisungen des Tapetenherstellers sind in jedem Fall zu beachten!

Wandklebverfahren:

Die Tapetenbahnen werden einzeln, nacheinander angebracht. Tragen Sie hierfür den Kleister in einer Breite von eineinhalb Tapetenbahnen gleichmäßig mit einer Kleisterrolle auf die Wand auf. Bringen Sie die Vliestapete danach sofort an die Wand und richten diese ggfs. aus.

Rückseitiger Auftrag (Tapetenbahn):

Streichen Sie die Rückseite der Tapete ausreichend, jedoch nicht zu satt, mit einem Pinsel mit kurzen Borsten ein (alternativ kann ein Tapeziergerät verwendet werden). Lassen Sie die Tapetenbahn ggfs. einweichen und bringen Sie diese danach auf die Wand auf.

Die Bahnen auf Stoß oder nach Herstellerangaben kleben und mit geeignetem Tapezierwerkzeug luftblasenfrei andrücken. Die Tapezierung hat möglichst von der Tageslichtquelle auszugehen, damit Nahtstellen optisch weniger in Erscheinung treten. Auf Wänden wird in der Regel lotrecht tapeziert.



Wischen Sie überschüssigen Kleister und Spritzer direkt mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Schwamm ab.

REINIGUNG

Metylan Kleister trocknen transparent auf. Zur Vermeidung von Glanzgradunterschieden sind Kleisterreste von der Vorderseite der Wandbekleidung sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abzuwaschen bzw. abzutupfen. Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

BITTE BEACHTEN

Nicht geeignet für Duschbereiche oder Orte mit erhöhter und/oder dauerhafter Feuchtigkeitsbelastung.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Angebrochenes Gebinde gut verschließen.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
MFKV2	1 Eimer à 3kg
MFKV4	1 Eimer à 5kg

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheits-Datenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)





ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden.
Große Mengen nach Absprache mit den lokalen Behörden gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.
Die europäische Abfallschlüsselnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.metylan.de