



SAKRET Wand- und Deckenspachtel

Gipsgebundener Füll- und Feinspachtel

Anwendung	Für Wand und Decke Für innen	
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Als Fugenfüller für Gips- und Gipsfaserplatten mit Fugendeckstreifen. • Zum Glätten und Spachteln von trag- und saugfähigen Wand- und Deckenflächen. • Zum Verfüllen und Schließen von Löchern, Rissen, Schlitzern, Lunkern u. Ä. 	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Schnell erhärtend • Gute Haftung • Hoher Füllgrad, gutes Standvermögen • Schleifbar • Leichte Verarbeitung • Nahezu auf Null ausziehbar 	
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Gips • ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 	
Normen und Regelwerke	Füll- und Feinspachtel Typ 3B nach DIN EN 13963	
Technische Daten	Anmachwasser	ca. 0,6 Liter pro kg Trockenmörtel
	Farbton	weiß
	Reifezeit	ca. 2 - 4 Minuten
	Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten, vom Beginn des Einstreuens an
	Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
	Schichtdicke	0 - 4 mm (auf der Fläche; punktuell auch >4 mm)
Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig und frei von Rissen sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt werden.</p> <p>Zu bearbeitende Untergründe sind mit einer geeigneten Grundierung zu grundieren. Bei saugenden und sandenden Untergründen ist dies mit SAKRET Tiefengrund und bei nur schwach und nicht saugenden Untergründen mit SAKRET Haftgrund schnell auszuführen.</p> <p>Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen</p>	

bzw. Verlegewerkstoffen sind Musterflächen anzulegen.

Verarbeitung	<p>Den SAKRET Wand- und Deckenspachtel in ein sauberes Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser langsam einstreuen und ca. 2-4 Minuten einsumpfen lassen. Danach das Material manuell mit einem Spachtel oder maschinell mit einem langsam laufenden Motorquirl homogen und klumpenfrei anmischen.</p> <p>Die Konsistenz kann durch Veränderung der Wassermenge nach Bedarf eingestellt werden. Zum Füllen von Rissen, Löchern, Fugen, eine festere Konsistenz wählen, als für die Flächenspachtelung.</p> <p>Die Verarbeitung als Feinspachtel erfolgt auf der Fläche in der Regel zwischen 0 - 4 mm Schichtdicke. Den SAKRET Wand- und Deckenspachtel mit der Glättkelle auftragen und flächig glatt ziehen.</p> <p>Um kleinere Grate zu entfernen, kann die Oberfläche des SAKRET Wand- und Deckenspachtels nach erfolgter Trocknung geschliffen werden.</p> <p>Bei der Verarbeitung als Fugenfüller, das Material mit einem passendem Werkzeug, z.B. einem Spachtel, tief in die Fuge eindrücken. Bis zum ebenen Oberflächenschluß können mehrere Spachtelgänge notwendig werden. Den Fugendeckstreifen erst im zweiten Arbeitsgang einlegen.</p>
Nachbehandlung	<p>Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft sowie zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.</p> <p>Schleifen, Anstriche und andere Nachbehandlungen erst nach vollständiger Austrocknung durchführen.</p>
Verbrauch	<p>Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck:</p> <p>ca. 0,9 kg pro m² und mm Schichtdicke.</p> <p>Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.</p>
Sonstige Hinweise	<ul style="list-style-type: none">• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.• Nachfolgende Tapezier- oder Anstricharbeiten nach jeweiliger Herstellervorschrift der Beschichtung ausführen, auch in der Vorbehandlung. Tapezierarbeiten nur mit Klebstoffen aus Methylcellulose o.ä. ausführen. Grundsätzlich, auch nach dem Tapezieren, dem Auftrag von Kunstharz- und Celluloseputzen und auch nach Anstrichen, für eine gute und ausreichende Lüftung und Austrocknung sorgen.• Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes Werkzeug zu benutzen.• Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.• Nicht mit Fremdmaterial mischen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none">• Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.• Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.• Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.• Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

Entsorgung Ausgehärtete gipshaltige Produktreste sind entweder unter dem Abfallschlüssel 17 08 02 oder als gemeine Bau- und Abbruchabfälle unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 zu entsorgen.

Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.

Sicherheitshinweise

- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.heimwerker.sakret.de.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 14.11.2016

Lieferung Wand- und Deckenspachtel:

Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
weiß	ca. 0,9 kg /m ²	5 kg Beutel	4 Stück	-624609
weiß	ca. 0,9 kg /m ²	15 kg Sack	42 St./Palette	-664223