decotric Wandbelags- und Bordürenkleber

Anwendungsbereich:
Für die sichere und dauerhafte Verklebung von schweren Wandbelägen z. B. aus Vinyl und Textil, Glasgewebe, Sanier- und Renoviervlies bis zu einer Grammatur von 350 g/m² sowie für alle Bordüren aus Papier, Vinyl oder Vlies. Hervorragend geeignet als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister. Lösungsmittel- und weichmacherfrei. Trocknet transparent auf.

Eigenschaften:
- sichere Klebkraft für schwere Wandbeläge und Bordüren
- Klebkraftverstärker für Tapetenkleister
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- für innen
- lösungsmittelfrei

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, Stärkeether, Wasser, Additive
Dichte:	ca. 1,02 g/cm³
pH-Wert:	9,5 – 10,5

Untergrundvorbehandlung:
Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Farbtonunterschiede des Untergrundes mit decotric Tapetengrund weiß ausgleichen.

Verarbeitung als Wandbelagskleber:
Den Kleber vor Gebrauch aufrühren und mit einer kurzflorigen Lammfellrolle oder einer Bürste in Bahnenbreite gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Bahnen auf Stoß verkleben. Die Verarbeitungsvorschriften der Tapeten- oder Belagshersteller sind unbedingt zu beachten. Bei entsprechendem Hinweis des Herstellers den Kleber direkt auf den Belag auftragen und diesen nach der vorgeschriebenen Weichzeit verkleben. Die Wandbeläge erst nach vollständiger Durchtrocknung des Klebers mit Dispersionsfarbe überstreichen. **Verbrauch:** ca. 250 g/m² – je nach Untergrund.

Verarbeitung als Bordürenkleber:
Die Bordüre rückseitig mit Wasser leicht anfeuchten und den Kleber dünn und gleichmäßig auftragen. Bordüre zusammenlegen, einrollen und weichen lassen. Unbedingt die Verarbeitungshinweise des Bordürenherstellers beachten. **Verbrauch:** 1 kg Kleber ist ausreichend für ca. 26 m Bordüre (20 cm breit).

Verarbeitung als Klebkraftverstärker:
Zur Verstärkung der Klebkraft und Erhöhung der Feuchtfestigkeit von Tapetenkleister 20 % Wandbelagskleber in den angesetzten Tapetenkleister einrühren.

Hinweise:
Der Kleber ist gebrauchsfertig und sollte nicht mit Wasser verdünnt werden. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:
Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
001201001	4007955012016	750 g
001202001	4007955012023	3 kg
001203001	4007955012030	5 kg



decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden
Tel. 05541 / 7003 -02, www.decotric.de

Stand vom: 31.05.2024

Anmerkung:
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.