

Teknik bilgi formu

ROLL- UND STREICHPUTZ 310

İç ve dış mekanlar için profesyonel doku sıvası



Ürün açıklaması

Kullanım amacı:

Duvar ve cephe yüzeylerinin korunması ve dekoratif tasarımı için profesyonel kalitede yüksek kaliteli sentetik reçine sıva. Kolayca uygulanır ve sınırsız değişkenlik ve yapılandırma olanağı sunar.

Özellikler:

- 1 mm granül
- Koruyucu madde, çözücü madde ve yumuşatıcı içermez
- Kullanıma hazır
- Su buharı geçirgen
- Dayanıklı
- Darbeye dayanıklı
- Hava koşullarına karşı dayanımı yüksek

Malzeme tabanı:

Poliakrilat dispersiyon

Depolama:

Serin (5°C'nin altında değil), kuru ve iyi kapatılmış bir yerde saklayın. Açılmış ambalajı sıkıca kapatın.

Tüketim:

Yaklaşık 1,50 – 4,00 kg/m² istenen dekor görüntüsüne göre.

Yoğunluk:

Yaklaşık 1,6-1,7

İçindekiler:

Polistiren-akrilat dispersiyonu, Potasyum su camı, titanyum dioksit, kalsiyum karbonat, su, katkı maddeleri

İşleme sıcaklığı:

+5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde (hava ve nesne sıcaklığı) işlemeyin.

Teknik bilgi formu

İşleme ve uygulama teknolojisi

Tonlama/Karıştırma:

Piyasada bulunan maks. %2'ye kadar dispersiyon bazlı tam renk boya ve renklendirme boyası ile renklendirilebilir. Mavi Melek gerekliliklerine uygun olmayan pigment/renklendirme macunlarıyla renklendirilmiş ürün, artık Mavi Melek kriterlerini karşılamamaktadır.

Seyreltme:

Seyreltmeyin.

Kuru mevsim:

Tam kurumuş ve üzeri işlenebilir yakl. 1-2 gün sonra. Zemin özelliklerine bağlıdır. +20 °C ve %65 bağıl nemde kuruma. Düşük sıcaklıklarda ve yüksek nemde kuruma süreleri uzar.

Hazırlık:

Zemin temiz, sağlam, kuru, taşıma kapasitesine sahip olmalı ve ayırıcı maddelerden, sinter tabakalarından, çiçeklenmelerden ve diğer yapışmayı engelleyen ara tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Mevcut alt kaplamaları taşıma ve tutunma özelliği açısından kontrol edin. Taşıyıcı olmayan eski boyaları tamamen temizleyin. Yapışkan ve atık kağıt kalıntıları dahil boyama için uygun olmayan duvar kaplamalarını tamamen temizleyin. Yapıştırıcı boyaları ve tebeşirli yüzeyleri önceden yıkayın veya fırçalayın. Mantar ve yosunla kaplı yüzeyleri talimatlara göre kalıntı bırakmadan temizleyin. Neme maruz kaldığında suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesi sağlanmalıdır. Sıvanın arkasının örneğin bağlantılar, çatlaklar vb. nedeniyle nemlenmesi önlenmelidir. VOB Bölüm C, DIN 18363, Paragraf 3 talimatları dikkate alınmalıdır. Mobilya, zemin, cam, seramik, doğal taş, toprak, bitki vb. malzemeleri folyo veya keçe ile örtün. Pencerelelere, kapılara ve kenar çıtalarına maskeleme bandı yapıştırılmalıdır. Sıçrayan malzemeyi kurumadan önce nemli bir bezle silin. Kaplamadan en az 24 saat önce uygun bir alçı astarı ile astarlama yapın.

Kaplama birikimi:

Zemin	Astar	Ara kaplama	Son kat kaplama
normal emici yüzeyler, ör. mat dispersiyon boya uygulamaları, sağlam mineral ve silikat boya uygulamaları	-		
kuvvetli ve düzensiz emici yüzeyler, ör. tebeşirli dispersiyon boya uygulamaları, hafif kumlu sıvalar, Beton, Alçıpan ve diğer yapı plakaları, Alçı siva	1x PROFIDUR derin penetrasyon astarı 120	1x Siva astarı (siva uygulamasından 24 saat önce)	1x PROFIDUR rulo ve fırça sıvası 310

Alet:

Paslanmaz çelik mala ve spatula veya rulo, yapı fırçası.

Aletlerin temizlenmesi:

Kullanımdan hemen sonra su ve sabunla temizleyin.

İşleme:

Siva malzemesi işlenmeden önce güçlü bir karıştırma cihazıyla (en az 900 Watt) ve paslanmaz, sağa dönen karıştırma çubuğu (siva karıştırma çubuğu) ile iyice karıştırın. {50417380}

Teknik bilgi formu

İşleme talimatları:

Doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur tehlikesi olduğunda uygulamayın. Birbirine bağlı yüzeyleri tek bir işlemde kaplayın. Yeni sıvaları nem etkisinden ve ör. çok yüksek sıcaklıklar nedeniyle suyun çok hızlı çekilmesinden koruyun. Sistem yapısında kullanılan diğer ürünlerin bilgi formları dikkate alınmalıdır. Daha büyük alanlarda iki kişilik uygulama öneririz. Kalıntı oluşumunu önlemek için daima yukarıdan aşağıya doğru ve ıslaktan ıslaka uygulayın. Birbirine bağlı yüzeyleri tek bir işlemde kaplayın. İç mekanda işleme ve kurutma sırasında daima yeterli havalandırma ve hava tahliyesi sağlayın. Sınırları yapışkan bantla kapatın ve kurumadan önce tekrar çıkarın.

Teknik bilgi:

Uzun süreli neme maruz kalan yüzeylerde (konuma ve yapıya bağlı olarak) yosun veya mantar istilası riski yüksektir. Bu yüzeyler ve genel olarak optimize edilmiş hava koşullarına dayanıklılık için PROFIDUR cephe koruması 510 ile son bir kaplama yapılmasını öneririz. PROFIDUR rulo ve fırça sıva 310, bir WDV sisteminin genel inşaat izninin / genel yapı türü onayının bir parçası değildir. WDV sistemlerinde sadece onaylı ürünler kullanılabilir.

Önemli bilgiler

Lütfen dikkat edin:

İşleme sırasında bilinen koruyucu önlemlere uyulmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Püskürtme sisini solumayın. Püskürtme sisinde kombine filtre A2/ P2 ve koruyucu gözlük kullanın. İşleme ve kurutma sırasında iyi havalandırma sağlayın. Boya kullanırken yiyecek, içecek ve sigara içmekten kaçının. Gözlerle veya ciltle temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, suya veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Sıçrama tehlikesi varsa koruyucu gözlük takın. İşlem sırasında eldiven kullanılmasını öneriyoruz.

Lütfen dikkat:

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş artıkların bulunduğu kapları ve aletleri evsel atık veya inşaat atığı olarak tasfiye edin. Kurumamış artıkları içeren kapları ve alet temizleme sularını belediyenin atık toplama merkezine verin. Atık kodu no. 080112 (AVV/VeVa uyarınca).

İzotiyazolinon alerjisi olanlar için danışmanlık:

Alerji danışma hattı ve teknik bilgiler: 00800 73668600 (ücretsiz).

Genel bilgiler:

Tüm veriler ve değerler yoğun geliştirme çalışmalarının ve uzun yıllara dayanan pratik deneyimin ürünüdür. Alıcıya veya işleyiciye destek olmak amacıyla mevcut bilgi birikimimize uygun olarak sunduğumuz sözlü ve yazılı uygulama önerilerimiz, herhangi bir sözleşmeye dayalı hukuki ilişki oluşturmaz. Ürünlerimizin amaçlanan kullanım amacına uygunluğunu kendi sorumluluğu altında kontrol etme yükümlülüğünden alıcıyı muaf tutmazlar. Bunun dışında genel çalışma koşullarımız geçerlidir. Teknik gelişmeler nedeniyle bu bilgi formunun yeniden basılmasıyla birlikte yukarıda belirtilen tüm bilgiler geçerliliğini yitirir.

Teknik bilgi formu

FHG Farbenhandelsgesellschaft mbH, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Germany, www.fhg-info.com, info@fhg-info.com