

RASANTI E FINITURE

SCHEIBENPUTZ 2mm

Scheibenputz mit 2 mm Korngröße

Wasserabweisender weißer Oberputz, für Außen, auf Basis einer sorgfältigen Trockenmischung aus hydraulischen Bindemitteln, Kalk und ausgewählten Dolomitgestein feiner - mittlerer Körnung.



ANWENDUNGSBEREICH

Zum Herstellen von dekorativen Oberflächen auf Außenfassaden und Innenwänden in einer Rau-, Rillen- bzw. Reibputzstruktur auf neuen oder bestehenden Putzen, Beton, Plattenwärmedämmplatten, sofern sie richtig vorbereitet und homogen und regelmäßig gemacht werden. SCHEIBENPUTZ 2mm hat eine reduzierte Wasseraufnahme. SCHEIBENPUTZ 2mm vereint hervorragende Verarbeitungseigenschaften mit einer ebenso guten Haftung auf den Anwendungsoberflächen.

VERARBEITUNG

SCHEIBENPUTZ 2mm nur mit Wasser im Verhältnis von ca. 5,5 - 6 L / Sack je nach gewünschter Konsistenz und Anwendungsart. Das Mischen kann von Hand, mit einer langsam laufenden Bohrmaschine, einer Putzmaschine oder anderen geeigneten automatischen Mischsystemen erfolgen. Mischzeiten von mehr als 3 Minuten vermeiden.

ANWENDUNG

Der Oberputz wird von unten nach oben gleichmäßig mit einer Edelstahltraufel aufgezogen, hierbei leicht angedrückt und auf Kornstärke abgezogen. Anschließend wird die Putzfläche mit einer Kunststofftraufel oder -glätter je nach gewünschter Struktur waagrecht, senkrecht oder rund abgerieben. Beim Putzauftrag ist darauf zu achten, dass zusammenhängende Flächen ansatzlos in einem Arbeitsgang verputzt werden. Werden die Putzarbeiten unterbrochen, sollte dies in Eckbereichen oder an Kanten erfolgen. Bevor der SCHEIBENPUTZ mit einem nachfolgenden Farbanstrich versehen wird, ist eine Standzeit von mindestens 14 Tagen einzuhalten.



Die Verwendung des Produkts setzt die Überprüfung seiner Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck voraus. Die angegebenen Daten stammen aus Labormessungen. MINIERA SAN ROMEDIO Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den technischen Daten vorzunehmen.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anaunia (TN)
Tel. +39 0463 662100 - info@tassullo.it

HINWEISE

Nasse Wände: SCHEIBENPUTZ 2 mm nicht auf nassen, unebenen Untergründen oder mit Staub, Salzausblühungen, organischem Material usw. verschmutzten Oberflächen auftragen.

Regen oder Feuchtigkeit: SCHEIBENPUTZ 2mm nicht an Regentagen oder bei hoher Feuchtigkeit (zB Nebel) auftragen.

Frostschutz: SCHEIBENPUTZ 2mm nicht bei Temperaturen unter 5 °C auftragen und das Produkt in den ersten 48/72 Stunden nach der Verarbeitung vor Frost schützen.

Hohe Temperaturen / absorbierende Untergründe: Bei hohen Temperaturen oder stark absorbierenden Unterputzen alle Vorkehrungen treffen, um eine zu schnelle Trocknung des Produktes zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann neben einer geringeren Haltbarkeit des Oberputzes zu unerwünschten und schwer kontrollierbaren Farbabweichungen führen.

Lagerung: 12 Monate (in unbeschädigter Originalverpackung und an einem überdachten und trockenen Ort).

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Entspricht UNI EN 998-1

TECHNISCHE DATEN

Korngröße (UNI EN 1015-1)		0-2 mm
Mischwasser	0,22-0,24 L/kg	5,5 - 6 L/Sack
Ertrag		ca. 3 - 4 kg/m ²
Haftung (UNI EN 1015-12)		> 0,3 N/mm ²
Auftragsstärke		2 - 3 mm
Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 998-1)		Klasse CS2
Dampfdiffusionswiderstand (UNI 9233)		$\mu < 30$
pH-Wert		> 10,5
Lieferung		25 kg Sack
Brandschutzklasse		A1



Die Verwendung des Produkts setzt die Überprüfung seiner Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck voraus. Die angegebenen Daten stammen aus Labormessungen. MINIERA SAN ROMEDIO Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den technischen Daten vorzunehmen.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anaunia (TN)
Tel. +39 0463 662100 - info@tassullo.it