

decomur Super-Haftspachtel

decomur Super-Haftspachtel ist eine kunstharzverstärkte Gips­spachtel­masse. Ein Spitzenprodukt für den Innenausbau und Trockenbau mit ausgezeichneter Haftung sowie rissfreier und gleichmäßiger Abbin­dung in allen Schichtstärken.

- ▲ weiß, planeben spachtelbar, leichte Verarbeitung
- ▲ spannungsfrei, gut füllend, lange Verarbeitungszeit



Anwendungsbereich:

decomur Super-Haftspachtel eignet sich zum vollflächigen Spachteln von Decken und Wänden, zum Füllen von Rissen, Fugen und Löchern sowie zum Ausfüllen von Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen (Gaze). decomur Super-Haftspachtel ist bis auf Null ausziehbar und garantiert somit ansatzfreie Spachtelarbeiten. decomur Super-Haftspachtel ist kunstharzgebunden und besitzt dadurch eine ausgezeichnete Haftung zum Untergrund, bindet in allen Schichten gleichmäßig ab, ohne einzusinken und ohne Risse zu bilden. Durch dieses Produkt erhält man optimale Untergründe für nachfolgende Maler- und Tapezierarbeiten.

Rohstoffbasis:

Naturgips, Kunstharz-Dispersionspulver, Methylcellulose

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein (Staub, Schalöl usw.). Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche sowie losen Putz entfernen. Stark saugende und sandende Untergründe mit **baufan®** Tiefgrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

In ein sauberes Gefäß gibt man klares Wasser, in das man soviel Pulver einstreut (siehe Ansatzverhältnis), dass nach kräftigem Umrühren eine klumpenfreie, standfeste Masse entsteht. Nach kurzer Standzeit (ca. 2 Min.) die Masse nochmals durchrühren und danach verarbeiten. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 45 Minuten. Kleine Unebenheiten können vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwammbrett beseitigt werden. Nach dem Trocknen der durchgehärteten Spachtelung ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich. Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es je nach verwendeter Farbe erforderlich sein, die ausgebesserte Stelle oder auch die gesamte Fläche zu grundieren. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Ansatzverhältnis:

0,6 l Wasser + 1,0 kg decomur Super-Haftspachtel



Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten bei 20 °C

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Pulver oder eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170802 (Baustoffe auf Gipsbasis) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

320507	20	x	500 g	Faltschachtel
320508	10	x	1,0 kg	Faltschachtel
320509	5	x	2,0 kg	Faltschachtel
320510	4	x	5,0 kg	Papierbeutel
320511			10,0 kg	Papiersack
320512			25,0 kg	Papiersack