

Karta techniczna

SILIKAT-FEINPUTZ 320

Profesjonalny silikatowy tynk drobnoziarnisty do wnętrz



Opis produktu

Przeznaczenie:

Silikatowy tynk drobnoziarnisty do zastosowań profesjonalnych doskonale nadaje się do tworzenia powłok ściennych regulujących wilgotność i zapobiegających rozwojowi pleśni w pomieszczeniach. Idealny do łazienek i kuchni. Nie stosować w strefie rozprysków wody.

Właściwości:

- Tynk mineralny drobnoziarnisty do powierzchni ściennych i sufitowych
- Profilaktyczna ochrona przed pleśnią
- Idealne do wszystkich wilgotnych pomieszczeń (nie w strefie rozprysku wody)
- Bez środków konserwujących, rozpuszczalników ani plastyfikatorów
- Gotowe do użycia
- Wytrzymałość
- Odporny na uderzenia
- Ziarnistość 0,5 mm

Materiał bazowy:

Dyspersja na bazie poliakrylanu

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym (nigdy poniżej 5°C), suchym i szczelnie zamkniętym miejscu. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Wydajność:

Okolo. 0,80 kg/m² w zależności od aplikacji.

Gęstość:

Okolo. 1,7-1,75 g/cm³

Składniki:

szkło wodne potasowe, Dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, dwutlenek tytanu, węglan wapnia, woda, dodatki

Temperatura aplikacji:

Obrabiać w temperaturze powietrza i obiektu między +8°C i maks. +30°C.

Karta techniczna

Stosowanie i technika aplikacji

Barwienie/mieszanie:

Nie barwić ani nie mieszać z materiałami innego rodzaju.

Rozcieńczanie:

Nie rozcieńczać.

Czas schnięcia:

Gotowość do dalszej obróbki po ok. 12 godzinach. Całkowicie wysuszone po kilku dniach. W zależności od właściwości podłoża. Suszenie w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 65 %. Czas schnięcia ulega wydłużeniu w niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności.

Przygotowanie:

Podłoże musi być czyste, solidne, suche, nośne i wolne od substancji antyadhezyjnych, warstw o spieczonej strukturze, wykwitów oraz innych warstw pośrednich, które mogą zmniejszać przyczepność. Skontrolować położone już powłoki pod kątem ich nośności i właściwości przyczepnych. Całkowicie usunąć stare powłoki, które nie są nośne. Całkowicie usunąć wszelkie nieodpowiednie okładziny ściennie, łącznie z pozostałościami kłajstru i resztek makulaturowych. Wcześniej zmyć lub wyszczotkować farby klejowe i kruszące się powierzchnie. Należy przestrzegać wytycznych VOB część C, DIN 18363, ustęp 3. Meble, podłogi, szkło, ceramikę, kamienie naturalne, rośliny itp. chronić folią lub włókniną. Okna, drzwi i listwy przypodłogowe należy oklejać taśmą malarską. Rozbryzgi materiału należy zetrzeć wilgotną ściereczką, zanim wyschną.

Przebieg prac:

Podłoże	Podkład gruntujący	Warstwa pośrednia	Warstwa nawierzchniowa
powierzchnie mało lub niechłonne, np. Powłoki farb dyspersyjnych z połyskiem, nieuszkodzone powłoki lakiernicze, podłoża wybarwione	1x odpowiedni podkład	W zależności od wymagań 1x PROFIDUR Silikat-Feinputz 320	1x PROFIDUR Silikat-Feinputz 320
podłoża o zwykłej chłonności, np. Matowe powłoki farb dyspersyjnych, nieuszkodzone powłoki farb mineralnych i silikatowych			
silnie i nierównomiernie chłonne podłoża, np. Płyty gipsowo-kartonowe i inne płyty budowlane			
silnie i nierównomiernie chłonne podłoża mineralne, np. Beton, Mury, Ściany z piaskowca, lekko piaszczyste tynki, Tynk wapienno-cementowy, Tynk gipsowy	z podkładem silikatowym		

Narzędzia:

Paca ze stali szlachetnej i szpachla do tynków lub wałek, szczotka strukturalna.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu umyć wodą z mydłem.

Karta techniczna

Stosowanie:

Przed aplikacją materiału tynkowego dobrze rozmieszać go przy pomocy silnego mieszalnika (min. 900 W) z prawostronnym ruchem wrzeciona (do tynków).
{50417380}

Wskazówki dotyczące przetwarzania:

Na większych powierzchniach zalecamy stosowanie w dwie osoby. Aby uniknąć widocznych połączeń, nakładać tynk metodą „mokre na mokre”. Przylegające do siebie powierzchnie powlekać w jednej operacji. Podczas stosowania i suszenia należy zawsze zapewnić odpowiednią wentylację. Zabezpieczyć krawędzie taśmą klejącą i usunąć ją przed wyschnięciem.

Informacja techniczna:

Aby uzyskać właściwości zapobiegające pleśni i regulujące wilgotność, wymagana jest dwukrotna aplikacja. W tym celu przeprowadzić pierwszą aplikację kielnią wygładzającą i tylko lekko wygładzić szczotką malarską. Unikać dużych różnic poziomu oraz dużych grubości warstw. W przeciwnym razie może dojść do tworzenia się rys na powierzchni.

Karta techniczna

Ważne wskazówki

Uwaga:

Podczas przetwarzania należy zachować zwykłe środki ostrożności. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wdychać rozpylonej mgiełki. W przypadku mgiełki natryskowej stosować filtr zespolony A2/P2 i okulary ochronne. Podczas obróbki i schnięcia produktu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Podczas nakładania farby unikać spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu. W przypadku kontaktu produktu z oczami lub skórą dokładnie spłukać go wodą. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód i gruntu. W przypadku ryzyka rozprysku należy nosić okulary ochronne. Podczas obróbki zalecamy stosowanie rękawic.

Utylizacja:

Do utylizacji oddawać jedynie opakowania całkowicie opróżnione z resztek materiału. Opakowania i narzędzia z zaschniętymi resztkami materiału utylizować jako odpady domowe lub odpady budowlane. Opakowanie z niezaschniętymi resztkami i wodą do czyszczenia narzędzi należy oddać do komunalnego punktu utylizacji. Podać kodu odpadu 080112 (zgodnie z AVV/VeVa).

Informacje dla alergików uczulonych na izotiazolinony:

Infolinia dla alergików i informacje techniczne: 00800 73668600 (bezpłatnie).

Informacje ogólne:

Wszystkie dane i wartości są oparte na intensywnych pracach rozwojowych i wieloletnim doświadczeniu praktycznym. Nasze ustne i pisemne zalecenia odnośnie zastosowania, wydawane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy jako wsparcie dla klientów i użytkowników, nie stanowią podstawy roszczeń prawnych. Nie zwalniają one klienta od sprawdzenia przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Wraz z nowym wydaniem niniejszych informacji o asortymencie spowodowanym postępem technicznym wszystkie karty charakterystyki tracą swoją ważność.

FHG Farbenhandelsgesellschaft mbH, Weseler Straße 401, 48163 Münster, Deutschland, www.fhg-info.com, info@fhg-info.com