

Teknik bilgi formu

SILIKAT-FEINPUTZ 320

İç mekanlar için profesyonel silikat ince siva

Ürün açıklaması



Kullanım amacı:

İnce taneli profesyonel silikat ince siva, iç mekanlardaki nem düzenleyici ve küf önleyici duvar kaplamaları için uygundur. Banyo ve mutfakta kullanım için idealdir. Su sıçrayan yerlerde kullanmayın.

Özellikler:

- Duvar ve tavan yüzeyleri için mineral ince siva
- Önleyici küf koruması
- Tüm nemli odalar için ideal (sıçrayan su alanı hariç)
- Koruyucu madde, çözücü madde ve yumuşatıcı içermez
- Kullanıma hazır
- Dayanıklı
- Darbeye dayanıklı
- 0,5 mm granül

Malzeme tabanı:

Poliakrilat dispersiyon

Depolama:

Serin (5°C'nin altında değil), kuru ve iyi kapatılmış bir yerde saklayın. Açılmış ambalajı sıkıca kapatın.

Tüketim:

Yaklaşık 0,80 kg/m² uygulama başına.

Yoğunluk:

Yaklaşık 1,7-1,75

İçindekiler:

Potasyum su camı, Stiren-akrilat kopolimer dispersiyonu, titanyum dioksit, kalsiyum karbonat, su, katkı maddeleri

İşleme sıcaklığı:

+8 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde (hava ve nesne sıcaklığı) işlemeyin.

Teknik bilgi formu

İşleme ve uygulama teknolojisi

Tonlama/Karıştırma:

Renklendirmeyin veya farklı malzemelerle karıştırmayın.

Seyreltme:

Seyreltmeyin.

Kuru mevsim:

Düzenlenebilir yakl. 12 saat sonra. Tamamen kurumuş birkaç gün sonra. Zemin özelliklerine bağlıdır. +20 °C ve %65 bağıl nemde kuruma. Düşük sıcaklıklarda ve yüksek nemde kuruma süreleri uzar.

Hazırlık:

Zemin temiz, sağlam, kuru, taşıma kapasitesine sahip olmalı ve ayırıcı maddelerden, sinter tabakalarından, çiçeklenmelerden ve diğer yapışmayı engelleyen ara tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Mevcut alt kaplamaları taşıma ve tutunma özelliği açısından kontrol edin. Taşıyıcı olmayan eski boyaları tamamen temizleyin. Yapışkan ve atık kağıt kalıntıları dahil boyama için uygun olmayan duvar kaplamalarını tamamen temizleyin. Yapıştırıcı boyaları ve tebeşirli yüzeyleri önceden yıkayın veya fırçalayın. VOB Bölüm C, DIN 18363, Paragraf 3 talimatları dikkate alınmalıdır. Mobilyaları, zeminleri, camları, seramikleri, doğal taşları, bitkileri vb. folyo veya keçe ile örtün. Pencerele, kapılara ve kenar çıtalarına maskeleme bandı yapıştırılmalıdır. Sıçrayan malzemeyi kurumadan önce nemli bir bezle silin.

Kaplama birikimi:

Zemin	Astar	Ara kat boyama	Son kat boyama
emici olmayan veya zayıf emici yüzeyler, ör. parlak dispersiyon boya uygulamaları, sağlam vernik uygulamaları, dekupaj yapılmış yüzeyler	1x uygun primer	İhtiyaca göre 1x PROFIDUR silikat ince sıva 320	1x PROFIDUR silikat ince sıva 320
normal emici yüzeyler, ör. mat dispersiyon boya uygulamaları, sağlam mineral ve silikat boya uygulamaları			
kuvvetli ve düzensiz emici yüzeyler, ör. Alçıpan ve diğer yapı plakaları	bir silikat astarı ile		
kuvvetli ve dengesiz emici mineral yüzeyler, ör. Beton, Duvar, Kireç kum taşı duvarı, hafif kumlu sıvalar, Kireç çimento sıvası, Alçı sıva			

Alet:

Paslanmaz çelik mala ve spatula veya rulo, yapı fırçası.

Aletlerin temizlenmesi:

Kullanımdan hemen sonra su ve sabunla temizleyin.

İşleme:

Sıva malzemesi işlenmeden önce güçlü bir karıştırma cihazıyla (en az 900 Watt) ve paslanmaz, sağa dönen karıştırma çubuğu (sıva karıştırma çubuğu) ile iyice karıştırın. {50417380}

İşleme talimatları:

Daha büyük alanlarda iki kişilik uygulama öneririz. Kalıntı oluşumunu önlemek için daima yukarıdan aşağıya doğru ve ıslaktan ıslaka uygulayın. Birbirine bağlı yüzeyleri tek bir işlemden kaplayın. İşleme ve kurutma sırasında her zaman yeterli

Teknik bilgi formu

havalandırma sağlayın. Sınırları yapışkan bantla kapatın ve kurumadan önce tekrar çıkarın.

Teknik bilgi:

Küf önleyici ve nem düzenleme özelliklerini elde etmek için iki kez uygulanması gerekir. Bunun için ilk uygulamayı bir düzleştirme malası ile yapın ve sadece hafifçe düzleştirerek bir fırça ile düzeltin. Yüksek seviye farklarından ve yüksek katman kalınlıklarından kaçının, aksi takdirde yüzeyde çatlak oluşumu meydana gelebilir.

Önemli bilgiler

Lütfen dikkat edin:

İşleme sırasında bilinen koruyucu önlemlere uyulmalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Püskürtme sisini solumayın. Püskürtme sisinde kombine filtre A2/ P2 ve koruyucu gözlük kullanın. İşleme ve kurutma sırasında iyi havalandırma sağlayın. Boya kullanırken yiyecek, içecek ve sigara içmekten kaçının. Gözlerle veya ciltle temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayın. Kanalizasyona, suya veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Sıçrama tehlikesi varsa koruyucu gözlük takın. İşlem sırasında eldiven kullanılmasını öneriyoruz.

Lütfen dikkat:

Sadece tamamen boşalmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş artıkların bulunduğu kapları ve aletleri evsel atık veya inşaat atığı olarak tasfiye edin. Kurumamış artıkları içeren kapları ve alet temizleme sularını belediyenin atık toplama merkezine verin. Atık kodu no. 080112 (AVV/VeVa uyarınca).

İzotiyazolinon alerjisi olanlar için danışmanlık:

Alerji danışma hattı ve teknik bilgiler: 00800 73668600 (ücretsiz).

Genel bilgiler:

Tüm veriler ve değerler yoğun geliştirme çalışmalarının ve uzun yıllara dayanan pratik deneyimin ürünüdür. Alıcıya veya işleyiciye destek olmak amacıyla mevcut bilgi birikimimize uygun olarak sunduğumuz sözlü ve yazılı uygulama önerilerimiz, herhangi bir sözleşmeye dayalı hukuki ilişki oluşturmaz. Ürünlerimizin amaçlanan kullanım amacına uygunluğunu kendi sorumluluğu altında kontrol etme yükümlülüğünden alıcıyı muaf tutmazlar. Bunun dışında genel çalışma koşullarımız geçerlidir. Teknik gelişmeler nedeniyle bu bilgi formunun yeniden basılmasıyla birlikte yukarıda belirtilen tüm bilgiler geçerliliğini yitirir.

FHG Farbenhandels-gesellschaft mbH, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Germany, www.fhg-info.com, info@fhg-info.com